
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
30515—
2013

ЦЕМЕНТЫ

Общие технические условия

(EN 197-1:2011, NEQ)
(EN 197-2:2000, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО «Фирма «ЦЕМИСКОН»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 декабря 2013 г. № 63-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

(Поправка)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 654-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30515—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 Настоящий стандарт соответствует следующим европейским стандартам: EN 197-1:2011 «Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов» («Cement — Part 1: Composition, specification and conforming criteria for common cements», NEQ); EN 197-2:2000 «Цемент. Часть 2. Подтверждение соответствия» («Cement — Part 2: Conformity evaluation», NEQ) в части классификации цементов, методов испытаний, правил оценки качества, критериев соответствия качества цементов нормативным требованиям

6 ВЗАМЕН ГОСТ 30515—97

7 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 10—2015)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2014, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Классификация	2
5 Общие технические требования	3
5.1 Характеристики	3
5.2 Требования к материалам	4
5.3 Упаковка	5
5.4 Маркировка	5
6 Требования безопасности	6
7 Отбор проб	6
7.1 Общие положения	6
7.2 Оборудование для отбора, смешивания и разделения проб	6
7.3 Проверка однородности объединенной (лабораторной) пробы	7
7.4 Процедура отбора и подготовки проб	7
7.5 Упаковка, маркировка и хранение проб	8
7.6 Акт отбора проб	8
8 Правила приемки	8
8.1 Общие положения	8
8.2 Приемка	9
8.3 Оценка уровня качества	10
8.4 Контроль качества цемента потребителем и органами надзора	12
8.5 Подтверждение соответствия	12
9 Методы испытаний	13
10 Транспортирование и хранение	13
10.1 Транспортирование	13
10.2 Хранение	14
11 Подтверждение соответствия требованиям безопасности	14
12 Гарантии изготовителя	14
Приложение А (обязательное) Термины и определения	15
Приложение Б (обязательное) Форма акта отбора проб у изготовителя	20
Приложение В (обязательное) Форма акта отбора проб в любой организации, кроме изготовителя	21
Приложение Г (обязательное) Приемка цемента в потоке	22
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала приемо-сдаточных испытаний	29
Приложение Е (рекомендуемое) Форма журнала производственных испытаний при приемке в потоке	30
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма документа о качестве	31
Приложение И (обязательное) Оценка уровня качества цемента по переменным	32
Приложение К (обязательное) Оценка репрезентативности и точности испытаний цемента на предприятии	36

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 4 2022 г.)

ЦЕМЕНТЫ**Общие технические условия**

Cements. General specifications

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды цемента и устанавливает:

- термины с соответствующими определениями;
- классификацию;
- общие технические требования;
- требования безопасности;
- требования к отбору проб для контроля качества цемента;
- правила приемки;
- критерии соответствия;
- правила оценки соответствия качества цемента требованиям нормативных документов на цементы конкретных видов;
- методы испытаний;
- требования к транспортированию и хранению;
- гарантии изготовителя.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 1581 Портландцементы тампонажные. Технические условия

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 4013 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

ГОСТ 5382 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

ГОСТ ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 9078 Поддоны плоские. Общие технические условия¹⁾

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 15895 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения²⁾

¹⁾ Действует ГОСТ 33757—2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия».

²⁾ В Российской Федерации действуют ГОСТ Р ИСО 3534-1—2019 «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 3534-2—2019 «Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика».

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30744 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Термины, которые следует использовать в нормативных документах, технической и технологической документации на цементы, и их определения приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е — Рекомендуется также использовать термины, приведенные в приложении А, в научно-технической, учебной и другой специальной литературе.

4 Классификация

4.1 Цементы классифицируют по следующим основным признакам:

- по назначению;
- виду клинкера;
- вещественному составу;
- прочности на сжатие;
- скорости твердения;
- срокам схватывания.

4.2 По назначению цементы подразделяют:

- на общестроительные;
- специальные.

4.3 По виду клинкера цементы подразделяют на изготовленные на основе:

- портландцементного клинкера;
- глиноземистого (высокоглиноземистого) клинкера;
- смеси портландцементного и сульфоалюминатного (сульфоферритного) клинкера.

4.4 По вещественному составу цементы на основе портландцементного клинкера подразделяют на типы, характеризующиеся различным видом и содержанием минеральных добавок:

- тип I — портландцемент, содержащий в качестве основного компонента вещественного состава только портландцементный клинкер;

- тип II/A — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и минеральную добавку или смесь минеральных добавок в количестве от 6 % до 20 %;

- тип II/B — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и шлак в количестве от 21 % до 35 %;

- тип III — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 36 % до 65 %;

- тип IV — пуццолановый цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и пуццолану в количестве от 21 % до 35 %;

- тип V — композиционный цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и смесь шлака и пуццоланы и/или золы-уноса в количестве от 22 % до 60 %.

Значения допустимого содержания минеральных добавок в цементе относят к сумме основных и вспомогательных компонентов цемента (кроме гипсового камня или других материалов, содержащих в основном сульфат кальция), принятой за 100 %.

П р и м е ч а н и е — При определении содержания добавки результат округляют до ближайшего целого числа¹⁾;

- тип I-C — сульфатированный портландцемент, содержащий в качестве основного компонента портландцементный клинкер, в качестве вспомогательного компонента — сульфоалюминатный (сульфоферритный) клинкер в количестве не более 5 %;

- тип II-C сульфатированный портландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер, сульфоалюминатный (сульфоферритный) клинкер в количестве от 6 % до 20 %.

Наименование и содержание минеральных добавок в цементе и типы цементов могут быть дополнительно уточнены в нормативных документах на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции.

4.5 По прочности на сжатие цементы подразделяют на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 52,5. В нормативных документах на цементы конкретных видов могут быть установлены дополнительные классы прочности или ограничения по применяемым классам. Для некоторых специальных видов цементов с учетом их назначения допускается устанавливать только один класс прочности или устанавливать значения прочности, отличающиеся от указанных выше.

4.6 По скорости твердения общестроительные цементы подразделяют на подклассы прочности:

- нормальнотвердеющие (Н) с нормированием прочности в возрасте 2 (7) и 28 сут;
- быстротвердеющие (Б) с нормированием прочности в возрасте 2 сут, повышенной по сравнению с нормальнотвердеющими, и 28 сут;
- медленнотвердеющие (М) с нормированием начальной прочности в возрасте 7 (2) сут, пониженной по сравнению с нормальнотвердеющими цементами, и 28 сут.

4.7 По срокам схватывания цементы подразделяют:

- на медленносхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания более 2 ч;
- нормальносхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания от 45 мин до 2 ч;
- быстросхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания менее 45 мин.

4.8 Классификацию специальных цементов по назначению устанавливают в нормативных документах на эти цементы.

4.9 Классификацию по назначению специальных цементов устанавливают в нормативных документах на эти цементы.

4.10 В нормативные документы на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции рекомендуется включать рекомендации по рациональным областям применения цементов.

5 Общие технические требования

Цементы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативных документов на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции и изготавливаться по технологической документации, утвержденной изготовителем.

5.1 Характеристики

5.1.1 Показатели качества, устанавливаемые в нормативных документах на цементы конкретных видов, подразделяют на обязательные и рекомендуемые.

5.1.2 Номенклатура обязательных показателей качества, применяемых в нормативных документах на цементы конкретных видов, приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Номенклатура обязательных показателей качества

Наименование показателя, единица измерения	Вид цемента
Прочность на сжатие, МПа	Все цементы, кроме тампонажных цементов типов I, II и III по ГОСТ 1581
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	Цементы для транспортного строительства и тампонажные цементы типов I, II и III по ГОСТ 1581

¹⁾ В Российской Федерации содержание добавки определяют по ГОСТ Р 51795—2001 «Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок».

Окончание таблицы 1

Наименование показателя, единица измерения	Вид цемента
Вещественный состав, %	Все цементы, содержащие минеральные добавки в качестве основного компонента
Равномерность изменения объема, мм	Все цементы на основе портландцементного клинкера, кроме тампонажных, расширяющихся и напрягающих
Начало схватывания, мин	Все цементы, кроме тампонажных
Время загустевания, мин	Тампонажные
Линейное расширение, %	Расширяющиеся, безусадочные, напрягающие
Тепловыделение, кДж/кг	Низкотермичные
Водоотделение, % или мл	Тампонажные, цемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, цемент для строительных растворов
Содержание оксида магния MgO в клинкере, %	Все цементы на основе портландцементного клинкера
Содержание оксида серы (VI) SO ₃ , %	Все цементы на основе портландцементного клинкера
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , %	Все цементы на основе портландцементного клинкера
Содержание оксида алюминия Al ₂ O ₃ в клинкере или цементе, %	Глиноземистый цемент, сульфатостойкий портландцемент, сульфатостойкий цемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий
Минералогический состав клинкера, %	Все цементы на основе портландцементного клинкера нормированного состава
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Все цементы

5.1.3 Показатели качества: конец схватывания, удельная поверхность (тонкость помола), подвижность цементно-песчаного раствора, растекаемость цементного теста, гидрофобность, содержание в клинкере свободного оксида кальция, щелочных оксидов, нерастворимого остатка, потери массы при прокаливании в цементе являются рекомендуемыми для включения в нормативные документы на цементы конкретных видов. В случае если указанные показатели включены в соответствующий нормативный документ, они становятся обязательными при его применении.

5.1.4 Нормируемые значения обязательных и рекомендуемых показателей качества устанавливают в нормативных документах на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции в зависимости от их назначения с учетом требований настоящего стандарта.

5.2 Требования к материалам

Для производства цементов применяют:

- клинкер, изготовленный в соответствии с требованиями технологического регламента изготовителя; клинкер нормированного минералогического состава, а также с нормативами по химическому составу применяют в случаях, когда это предусмотрено нормативными документами на специальные цементы;
- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы, содержащие в основном сульфат кальция, по соответствующим нормативным документам;
- минеральные добавки в качестве основного или вспомогательного компонента цемента по соответствующим нормативным документам;
- технологические и специальные добавки, регулирующие основные свойства цемента, по соответствующим нормативным документам.

Добавки не должны ухудшать свойства цемента или изготовленного на его основе бетона и раствора.

П р и м е ч а н и е — По требованию потребителя пластифицирующие добавки не следует вводить в цемент, если они плохо сочетаются с используемыми потребителем супер- или гиперпластификаторами. Последнее должно быть указано в договоре (контракте).

5.3 Упаковка

5.3.1 Цемент отгружают в упаковке или без нее.

5.3.2 Для упаковки цемента применяют:

- бумажные пяти- или шестислойные мешки по ГОСТ 2226 или бумажные мешки любой слойности по соответствующим нормативным или техническим документам, показатели качества которых не ниже требований, установленных ГОСТ 2226;

- мягкие контейнеры с воздухонепроницаемым вкладышем или другую упаковку, надежно защищающую цемент от увлажнения и загрязнения, а также от воздействия CO_2 и влаги воздуха, по соответствующим нормативным документам.

Для мелкой расфасовки применяют полиэтиленовые банки, пакеты, а также другую упаковку, обеспечивающую сохранность цемента, по соответствующим нормативным документам.

5.3.3 Номинальная масса нетто мешка с цементом не должна быть более 50 кг, вместимость мягкого контейнера не должна превышать 2 т.

Отклонение средней массы нетто цемента в меньшую сторону не должно превышать предельных значений, установленных ГОСТ 8.579.

5.3.4 Среднюю массу брутто мешка с цементом определяют взвешиванием 20 мешков, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу мешка определяют взвешиванием 20 мешков, выбранных методом случайного отбора из партии полученных мешков, и делением результата на 20.

Среднюю массу нетто цемента в мешке определяют, вычитая из средней массы брутто мешка с цементом среднюю массу мешка.

Отклонение средней массы нетто цемента в мешках в партии от массы нетто, указанной на упаковке, не должно быть более +1,0 %; -0,4 %.

5.3.5 Среднюю массу нетто цемента в мягком контейнере определяют, вычитая из массы брутто мягкого контейнера с цементом среднюю массу мягкого контейнера, определенную аналогично средней массе бумажного мешка.

Отклонение средней массы нетто цемента в мягком контейнере от указанной на упаковке не должно быть более +2,0 %; -0,5 %.

5.3.6 Масса нетто цемента в отдельной упаковке при мелкой расфасовке должна быть $[(3; 5) \pm 0,05]$ кг, $[(10; 20; 25) \pm 0,3]$ кг.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка должна быть отчетливой и содержать:

- наименование изготовителя и его товарный знак;
- знак обращения на рынке, если это предусмотрено законодательством страны-производителя и (или) импортера цемента;
- условное обозначение цемента и (или) его полное наименование в соответствии с нормативным документом;
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовляют и поставляют цемент;
- среднюю массу нетто цемента в упаковке или массу нетто цемента в транспортном средстве;
- знак соответствия при поставке сертифицированного цемента (если это предусмотрено системой сертификации).

5.4.2 При упаковке цемента в мешки маркировку наносят на каждый мешок в любой его части. При упаковке цемента в мягкие контейнеры маркировку наносят на этикетку, вкладываемую в специальный карман, имеющийся на мягком контейнере. Допускается наносить маркировку несмываемой краской на боковую поверхность мягкого контейнера.

5.4.3 При мелкой расфасовке цемента маркировку наносят на этикетку, которую наклеивают на упаковку, или наносят непосредственно на упаковку, или вкладывают между внешним и внутренними слоями упаковки (при прозрачности внешнего слоя упаковки). Каждая упаковка с цементом должна иметь краткую инструкцию по его применению, которая может быть нанесена на упаковку или прилагаться к ней.

5.4.4 При поставке цветного цемента на упаковку и этикетку должна быть нанесена полоса соответствующего цвета.

5.4.5 При поставке цемента в мелкой расфасовке, помещенной в укрупненную тару, этикетку наклеивают также и на тару. При этом на этикетке дополнительно указывают число упаковок в таре.

5.4.6 При формировании транспортных пакетов из мешков с цементом верхний ряд мешков должен быть уложен так, чтобы была отчетливо видна маркировка на мешках. На пакеты верхнего ряда дополнительно наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192.

5.4.7 Каждое транспортное средство снабжают ярлыком, в котором указывают все сведения по 5.4.1 и дополнительно номер партии цемента и дату его отгрузки.

Ярлык прикрепляют к транспортному средству в доступном месте любым способом, обеспечивающим его сохранность при транспортировании и удобство прочтения, а при поставке цемента автотранспортом включают в состав товаросопроводительной документации, передаваемой сопровождающему лицу или водителю.

6 Требования безопасности

6.1 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ в цементе не должна быть более 370 Бк/кг, а в материалах, используемых для производства цемента, например в минеральных добавках, – не более 740 Бк/кг.

6.2 В стандартах на цементы конкретных видов должны быть также указаны требования безопасности, подтверждающие соответствие продукции действующему в стране техническому регламенту, а также законодательству страны—изготовителя и (или) потребителя цемента.

6.3 Не допускается вводить в цемент вспомогательные компоненты, технологические и специальные добавки, повышающие класс опасности цемента.

7 Отбор проб

7.1 Общие положения

7.1.1 Отбор проб для производственного контроля проводят в соответствии с технологической документацией изготовителя.

7.1.2 Отбор проб для контроля качества цемента третьей стороной для инспекционных, сертификационных и других видов испытаний проводят только от партии (части партии), принятой службой технического контроля изготовителя.

7.1.3 Результаты испытаний пробы, отобранной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, распространяются только на ту партию (часть партии) цемента, от которой отобрана проба. Не допускается распространять результаты испытаний пробы, отобранной от части партии, на другие части той же партии.

7.1.4 Для контроля качества изготовленного цемента составляют одну объединенную пробу из точечных проб, отобранных от каждой контролируемой партии (части партии).

Не допускается составлять объединенную пробу из цемента разных партий.

7.2 Оборудование для отбора, смешивания и разделения проб

7.2.1 Для отбора и смешивания точечных проб и разделения объединенной пробы на части (лабораторные пробы) применяют оборудование и приспособления, изготовленные из материалов, не реагирующих с цементом.

Не допускается применение оборудования и приспособлений из алюминиевых или оцинкованных материалов. Приспособления должны быть в сухом, чистом виде.

При необходимости применяемое оборудование и места отбора проб должны быть согласованы заинтересованными сторонами до начала отбора проб.

7.2.2 Для отбора проб цемента из емкостей, транспортных средств или упаковки применяемое оборудование и приспособления любой конструкции должны обеспечивать:

- отбор проб на заданной глубине слоя цемента или в заданном месте упаковки;
- защиту отобранной пробы от смешивания с цементом вышележащих слоев при ее извлечении из емкости или упаковки.

7.2.3 Для отбора проб цемента из трубопроводов применяемые пробоотборники любой конструкции должны обеспечивать:

- отбор проб равными частями через равные промежутки времени, установленные технологической документацией, или непрерывно в течение всего срока перекачки цемента по трубопроводу;
- отбор проб только в том месте, где достигается однородность потока по сечению.

Не допускается устанавливать пробоотборники в местах перегиба трубопроводов, а также вблизи мест сброса материала из аспирационных устройств и перед такими устройствами.

7.2.4 Для смешивания точечных проб и разделения на части объединенной пробы применяют любое оборудование или приспособление, а также процедуры, обеспечивающие однородность цемента в объединенной пробе или ее частях.

7.3 Проверка однородности объединенной (лабораторной) пробы

7.3.1 Для проверки однородности объединенной пробы из каждой лабораторной пробы, полученной разделением объединенной пробы, или из разных частей объединенной пробы отбирают навески цемента массой не менее 100 г каждая, в которых определяют содержание оксидов кальция, кремния и серы (VI). Пробу признают однородной, если расхождение между результатами химического анализа двух навесок не превышает удвоенного значения максимальной ошибки повторяемости по ГОСТ 5382 по каждому из определяемых показателей. При получении неудовлетворительного результата хотя бы по одному показателю следует откорректировать процедуру усреднения объединенной пробы до получения однородной пробы.

7.3.2 Проверку однородности цемента по сечению трубопровода проводят один раз при выборе места для установки пробоотборника, добиваясь равномерности характеристик цемента по всему сечению трубопровода.

7.3.3 Проверку однородности объединенной или лабораторной пробы изготовитель должен проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. О проверке однородности объединенной пробы партии цемента должна быть сделана запись в журнале приемо-сдаточных испытаний или на электронных носителях, если результаты приемо-сдаточных испытаний хранятся на таких носителях.

7.3.4 При отборе проб для проверки качества на предприятии, инспекционных, сертификационных или других испытаний проверку однородности цемента в пробах проводят только в том случае, если этого требует одна из сторон, участвующих в отборе пробы.

7.4 Процедура отбора и подготовки проб

7.4.1 Отбор точечных проб цемента, упакованного в мешки, мягкие контейнеры или другую тару, а также из специализированных транспортных средств при перевозке цемента без упаковки проводят не менее чем из пяти единиц упаковок или транспортных средств, выбранных случайным образом.

В случае если контролируемая масса цемента состоит из пяти или менее единиц упаковок или специализированных транспортных средств, точечную пробу примерно одинаковой массы берут от каждой из них.

7.4.2 Из мешков, мягких контейнеров или другой тары пробу берут с глубины не менее 15 см, но не более 15 см от дна контейнера (тары). При глубине тары менее 30 см пробы отбирают из середины слоя.

Отбор проб из специализированных транспортных средств при перевозке цемента без упаковки проводят из потока цемента при его погрузке или разгрузке. Допускается проводить отбор проб через верхний люк транспортного средства с глубины не менее 15 см.

7.4.3 При приемке партии цемента в потоке и при производственном контроле отбор проб проводят от каждой цементной мельницы, работающей в один силос при его наполнении через равные промежутки времени, установленные технологической документацией изготовителя, но не менее пяти раз от каждой мельницы, работающей в силос, за время его наполнения.

7.4.4 Масса точечных проб должна быть такой, чтобы масса объединенной пробы, составленной из них, была не менее 20 кг при проверке качества цемента изготовителем, потребителем и органами надзора и не менее 30 кг при проверке качества цемента в случае предъявления претензий потребителем.

7.4.5 Для приготовления объединенной пробы все точечные пробы, отобранные из одной партии (части партии), соединяют и тщательно перемешивают ручным или механическим способом.

7.4.6 Из объединенной пробы, приготовленной по 7.4.5, получают лабораторные пробы массой около 8 кг каждая в количестве, указанном в 7.4.7 и 7.4.8.

Лабораторные пробы допускается получать с использованием любых типов делителей проб.

7.4.7 При контроле качества цемента изготовителем из объединенной пробы получают две лабораторные пробы: первая для испытаний в лаборатории изготовителя, вторая для хранения у него в течение гарантийного срока, установленного нормативным документом или договором (контрактом) на поставку, на случай необходимости проведения повторных испытаний.

7.4.8 При контроле качества цемента потребителем или органами надзора из объединенной пробы получают три лабораторные пробы. Первую пробу направляют в аккредитованную испытательную лабораторию третьей стороны, вторая остается у потребителя или изготовителя, третья хранится у изготовителя не менее трех месяцев.

При контроле качества цемента в случае предъявления потребителем претензии из объединенной пробы получают три лабораторные пробы. Первую пробу направляют в аккредитованную испытательную лабораторию третьей стороны, вторую и третью — изготовителю и потребителю.

7.4.9 Каждая лабораторная проба, полученная по 7.4.6, должна быть упакована в соответствии с 7.5 и в течение трех рабочих дней, не считая дня отбора, направлена в соответствующую лабораторию для испытаний.

7.5 Упаковка, маркировка и хранение проб

7.5.1 Упаковка и хранение проб должны обеспечивать сохранность свойств контролируемого цемента. Тара, в которую упаковывают пробы, должна быть чистой, сухой, воздухо- и влагонепроницаемой и изготовлена из материала, инертного по отношению к цементу.

7.5.2 Пробы, предназначенные для испытаний в лаборатории третьей стороны и остающиеся у потребителя или изготовителя, упаковывают в герметичную тару, опечатывают или пломбируют. На тару наносят маркировку со следующей информацией:

- наименование изготовителя;
- условное обозначение цемента и (или) наименование в соответствии с нормативным документом;
- дата и место отбора проб;
- номер партии, дата изготовления.

7.6 Акт отбора проб

7.6.1 При контроле качества цемента потребителем, а также в целях проведения сертификационных, контрольных и других испытаний отбор проб оформляют актом с обязательным включением сведений в соответствии с приложением Б или В. В случае отбора проб не у изготовителя его заранее уведомляют о возможном участии в отборе проб.

7.6.2 При контроле качества цемента при предъявлении потребителем претензий акт отбора проб оформляют в соответствии с порядком, установленным документами государственного арбитража или контрактом, с обязательным включением сведений в соответствии с приложением Б или В.

7.6.3 Один экземпляр акта отбора проб направляют в испытательную лабораторию, проводящую испытания, другие экземпляры — заинтересованным организациям.

8 Правила приемки

8.1 Общие положения

8.1.1 Приемку цемента проводит служба технического контроля изготовителя. Поставка цемента, не прошедшего приемку, не допускается.

8.1.2 Приемку цемента проводят партиями. Объем партии, за исключением отгрузки в судах, не должен превышать вместимости одного силоса, если иное не предусмотрено договором (контрактом) на поставку цемента. При отгрузке цемента в судах объем партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Отбор и подготовку проб для проведения приемки цемента проводят в соответствии с разделом 7.

8.1.3 Служба технического контроля изготовителя проводит приемку цемента на основании результатов производственного контроля и приемо-сдаточных испытаний.

Производственный контроль проводят в объемах и в сроки, установленные действующей у изготовителя технологической документацией.

По результатам производственного контроля назначают тип, класс и подкласс прочности цемента, гарантируемые изготовителем.

Приемо-сдаточные испытания включают в себя испытания цемента каждой партии по всем показателям качества, предусмотренным нормативным документом на цемент конкретного вида, за исключением удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$.

При приемке цемента в потоке формирование партий и приемку цемента проводят по результатам производственного контроля в соответствии с приложением Г.

Изготовитель должен проводить периодические испытания цемента каждого вида по показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ не реже одного раза в год, а также каждый раз при изменении сырьевых материалов и добавок или их поставщиков. Испытания следует проводить в испытательных лабораториях, аккредитованных на соответствующие испытания.

Результаты периодических испытаний по определению $A_{эфф}$ распространяются на все поставляемые партии цемента до проведения следующих периодических испытаний.

8.1.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний фиксируют в журнале по форме, приведенной в приложении Д. Журнал приемо-сдаточных испытаний должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан печатью изготовителя. Журнал является официальным документом изготовителя, удостоверяющим качество продукции. При приемке цемента в потоке должны быть прошнурованы и опечатаны журналы производственного контроля (см. приложение Е), на основании которых проводится приемка.

Допускается размещать результаты производственного контроля и приемо-сдаточных испытаний на электронных носителях. При этом должна быть обеспечена защита записей от последующего изменения или удаления.

8.2 Приемка

8.2.1 Партию цемента принимают и поставляют потребителю как соответствующую стандарту, если результаты испытаний по всем показателям соответствуют требованиям нормативного документа, если иное в части отдельных показателей не предусмотрено договором (контрактом) на поставку цемента.

8.2.2 В случае обнаружения при приемо-сдаточных испытаниях цемента малозначительного дефекта, не превышающего предельного значения, указанного в таблице 2 или в нормативном документе на цемент конкретного вида, партию принимают, но учитывают как дефектную при оценке общего уровня качества. Общее число партий с малозначительными дефектами, принятых в течение квартала, не должно быть более 5 % общего числа партий цемента данного вида, типа, класса и подкласса прочности, поставленных за этот период. При этом число дефектов учитывают отдельно по каждому показателю.

В нормативных документах на цементы конкретных видов перечень малозначительных дефектов, а также их значение могут быть изменены с учетом требований к этим цементам. При этом увеличение значения малозначительных дефектов по сравнению с указанными в таблице 2 не допускается.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Малозначительный дефект — предельное отклонение от требований нормативного документа, не более чем на
Прочность на сжатие (нижний предел), МПа, в возрасте: - 28 сут	-2,5
- 2(7) сут	-2,0
Начало схватывания, мин, для цементов: - медленносхватывающихся и нормальносхватывающихся	-15,0
- быстросхватывающихся	+5,0
Равномерность изменения объема, мм	+1,0
Содержание оксида серы (VI) SO_3 , %	+0,5
Содержание хлор-иона Cl^- , %	+0,01

8.2.3 При обнаружении при приемо-сдаточных испытаниях или при приемке цемента в потоке значительного дефекта, превышающего значения, приведенные в таблице 2, партия цемента приемке не подлежит, но может быть переидентифицирована и принята как продукция другого наименования, если цемент соответствует нормативному документу на эту продукцию. Переидентификацию проводят в порядке, установленном руководством по качеству предприятия.

8.2.4 Если при приемке цемента обнаружен критический дефект, такой цемент приемке и переидентификации не подлежит и должен быть признан как бракованный. Такой цемент должен храниться в отдельном силосе, а тарированный — на отдельном и специально обозначенном участке склада готовой продукции.

Для цемента критическим дефектом, не допускающим его использование по прямому назначению, считается разрушение или растрескивание образцов при воздушно-влажном или водном хранении до начала проведения испытаний на прочность.

8.2.5 Приемку и поставку партии цемента проводят до окончания испытаний на прочность. Если после завершения испытаний на прочность будет установлен значительный дефект, данная партия цемента считается не соответствующей требованиям нормативного документа по классу и (или) подклассу прочности. При этом изготовитель обязан снизить класс прочности цемента или изменить его подкласс прочности (при несоответствии прочности в возрасте 2 сут), о чем в трехдневный срок должен быть уведомлен потребитель.

8.2.6 Каждая партия цемента или ее часть, поставляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование изготовителя, его товарный знак и адрес;
- условное обозначение цемента и (или) его полное наименование по нормативному документу;
- наименование и число добавок — основных компонентов цемента;
- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ в цементе по результатам периодических испытаний;
- номер партии и дату отгрузки;
- номера транспортных средств или наименование судна;
- гарантийный срок соответствия цемента требованиям нормативного документа, сут;
- знак соответствия при поставке сертифицированного цемента (если это предусмотрено системой сертификации);
- обозначение нормативного документа на поставляемый цемент, если оно не входит в обозначение цемента.

Если цемент обладает признаками ложного схватывания, то это должно быть указано в документе о качестве.

Перечень показателей, приводимых в документе о качестве, может быть дополнен или изменен в соответствии с требованиями нормативного документа на цемент конкретного вида и требованиями заказчика.

Форма документа о качестве приведена в приложении Ж.

8.2.7 Документ о качестве должен быть отмечен знаком контроля изготовителя, подписан руководителем службы технического контроля или его заместителем или другим должностным лицом ОТК, если это установлено внутренними правилами изготовителя, и включен в состав товаросопроводительной документации, передаваемой потребителю.

8.2.8 По требованию потребителя изготовитель обязан сообщать ему результаты всех приемосдаточных испытаний данной партии цемента, а при приемке цемента в потоке — результаты испытаний, ближайших по времени к дате отгрузки.

8.3 Оценка уровня качества

8.3.1 В целях подтверждения стабильности качества выпускаемого цемента и его соответствия требованиям нормативного документа, а также возможности его сертификации изготовитель должен постоянно проводить оценку уровня качества продукции.

8.3.2 Оценка уровня качества цемента по типам, классам и подклассам прочности проводят по каждому нормируемому показателю по результатам производственного контроля и приемосдаточных испытаний.

8.3.2.1 Оценка уровня качества цемента по переменным применяют по показателям прочности и содержанию оксида серы (VI) в цементе, если число определений оксида серы (VI) не менее одного в неделю, а для цементов на основе клинкера нормированного состава также по показателям минералогического и химического составов клинкера, если это предусмотрено нормативным документом на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции.

8.3.2.2 Оценка уровня качества цемента по числу дефектных проб применяют по всем нормируемым показателям, кроме указанных в 8.3.2.1, если иное не установлено нормативным документом на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции.

8.3.3 Для оценки уровня качества цемента из журналов приемосдаточных испытаний, а при приемке в потоке из журналов производственного контроля берут подряд результаты испытаний по каждому показателю за 12 мес, предшествующих оценке. Исключение каких-либо результатов не допускается. Последующую оценку уровня качества проводят через один месяц после предыдущей, принимая такую же длительность периода оценки. При этом из объема результатов, подлежащих оценке, исключают результаты за первый месяц предыдущей оценки и включают результаты за один последующий месяц.

8.3.4 При оценке по переменным (приложение И) критериями соответствия являются неравенства

$$Z_H \geq M_H \text{ и (или) } Z_B \leq M_B, \quad (1)$$

где $Z_{H(B)}$ — нижняя (верхняя) доверительная граница, рассчитанная по формуле (И.3) или (И.4) соответственно;

$M_{H(B)}$ — нижнее (верхнее) допустимое значение показателя по нормативному документу.

8.3.5 При оценке по числу дефектных проб их число не должно превышать приемочного числа, указанного в таблице 3. При этом критерием соответствия является неравенство

$$C_D \leq C_A, \quad (2)$$

где C_D — число дефектных проб;

C_A — приемочное число (предельно допустимое число дефектных проб).

Т а б л и ц а 3

Число испытаний	Приемочное число C_A
До 39 включ.	0
Св. 39 до 54 включ.	1
Св. 54 до 69 включ.	2
Св. 69 до 84 включ.	3
Св. 84 до 99 включ.	4
Св. 99	5

8.3.6 Учет дефектных проб ведут отдельно по каждому показателю качества, включая пробы с малозначительными и значительными дефектами.

8.3.7 Если условия 8.3.4 и 8.3.5 выполняются, то уровень качества цемента данного вида, типа, класса и подкласса прочности считается обеспеченным.

8.3.8 Если условия 8.3.4 и 8.3.5 не выполняются или за оцениваемый период имел место хотя бы один критический или значительный дефект, или число малозначительных дефектов за квартал хотя бы для одного показателя превысило 5 %, уровень качества цемента данного вида, типа, класса и подкласса прочности считается неудовлетворительным, и изготовитель должен принять меры по повышению качества продукции.

8.3.9 Указанные в приложении И коэффициенты соответствия K для расчета нижних (верхних) доверительных границ при оценке по переменным и приемочные числа для оценки по числу дефектных проб выбирают в соответствии с доверительной вероятностью P_k и допустимым риском потребителя CR , указанными в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование показателя	Прочность цемента на сжатие в возрасте, сут		Все показатели, кроме прочности
	2; 7 и 28 (нижняя граница)	28 (верхняя граница)	
Доверительная вероятность P_k^* , %	5	10	10
Допустимый риск потребителя CR^{**} , %	5		
* Вероятность принятия партии цемента, не отвечающей установленным требованиям. ** Риск получения потребителем партии цемента, не отвечающей установленным требованиям. П р и м е ч а н и е — При оценке по переменным исходят из того, что результаты испытаний имеют приблизительно нормальное распределение, в противном случае риск поставщика и потребителя может превысить допустимый, указанный в данной таблице.			

8.3.10 Результаты оценки уровня качества цемента заносят в журнал приемо-сдаточных испытаний в произвольной форме или хранят на электронных носителях.

8.3.11 Сертификацию цемента на соответствие нормативному документу проводят только при положительных результатах оценки уровня качества цемента.

8.4 Контроль качества цемента потребителем и органами надзора

8.4.1 При контроле качества цемента потребителем, органами надзора и в случае предъявления потребителем претензий контрольные испытания цемента следует проводить в испытательных лабораториях, аккредитованных для проведения сертификационных испытаний цемента, или других аккредитованных организациях, уполномоченных для этих целей органом государственного управления строительством.

С согласия представителей органов надзора, проверяющих качество цемента, контрольные испытания могут быть проведены в лаборатории изготовителя.

8.4.2 При контроле качества цемента потребителем и органами надзора следует соблюдать порядок отбора проб и применять методы испытаний в соответствии с разделами 7 и 9.

8.4.3 Контрольные испытания цемента по всем показателям, кроме прочности, должны быть выполнены, а испытания на прочность начаты не позднее истечения гарантийного срока, установленного нормативным документом на цемент конкретного вида.

8.4.4 При контроле качества цемента органами надзора или потребителем результаты контрольных испытаний данной партии считают удовлетворительными, если они по всем нормируемым показателям качества соответствуют требованиям нормативного документа (с учетом дополнительных требований контракта) для цемента данного вида, типа, класса и подкласса прочности.

8.5 Подтверждение соответствия

8.5.1 Подтверждением соответствия качества цемента является выполнение процедур, результатом которых является документальное свидетельство, удостоверяющее, что качество цемента соответствует нормативным требованиям настоящего стандарта и стандартов на цементы конкретных видов, в которых содержатся ссылки на настоящий стандарт.

Подтверждение соответствия может быть внутренним (производственный контроль) и внешним (оценка качества).

8.5.2 Производственный контроль включает в себя все операции по контролю технологических процессов и завершается приемо-сдаточными испытаниями цемента, а при приемке в потоке — расчетом скользящих средних согласно приложению Г.

8.5.3 Процедуры производственного контроля, включая приемо-сдаточные испытания и приемку цемента в потоке, должны быть регламентированы в руководстве по качеству изготовителя. Руководство по качеству должно входить в установленную систему документации изготовителя.

Руководство по качеству должно описывать и документировать все процедуры, с помощью которых обеспечивается качество цемента и подтверждается, что изготовленный цемент соответствует установленным техническим требованиям и не имеет значительных и критических дефектов. Руководство по качеству должно ссылаться на все нормативные документы предприятия, содержащие необходимые указания о контрольных испытаниях и процедурах по обеспечению качества.

В числе указанных выше процедур руководство по качеству должно содержать:

- порядок разработки деятельности предприятия в области качества, в которой определены цели и задачи предприятия по качеству продукции;
- требования к должностному лицу, ответственному за выполнение всех процедур, установленных руководством по качеству, независимо от других обязанностей;
- порядок проведения внутреннего аудита и порядок оценки состояния качества со стороны руководства предприятия;
- порядок подбора, расстановки и обучения кадров;
- требования к системе управления документацией по качеству, обеспечивающие применение в целях обеспечения и управления качеством только утвержденной, учтенной и исправной нормативной документации;
- требования к контрольно-измерительному и испытательному оборудованию;
- статус контроля и испытаний;
- правила приемки, хранения, тарирования и отгрузки продукции;
- правила разработки и реализации корректирующих и (или) предупреждающих мероприятий при обнаружении несоответствий.

П р и м е ч а н и е — Если на предприятии действует система менеджмента качества (СМК) по ГОСТ ISO 9001, то при проведении сертификации цемента орган по сертификации может проверить, отвечает ли руководство по качеству предприятия всем требованиям данного стандарта, важным для внутреннего производственного контроля и обеспечения качества продукции. Если эти требования содержатся, руководство по качеству СМК допускается использовать также для целей сертификации продукции. Лабораторию рекомендуется аккредитовать на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

8.5.4 Данные о качестве

Изготовитель должен хранить результаты внутреннего производственного контроля по меньшей мере так долго, как это предусмотрено действующим порядком.

8.5.5 Оценка репрезентативности и точности испытаний цемента

Оценку репрезентативности и точности определения 28-суточной прочности цемента проводят в целях подтверждения достоверности результатов оценки качества цемента на предприятии.

Оценку проводят путем сравнения средних результатов испытаний контрольных проб цемента, отобранных на предприятии представителями независимого аккредитованного центра или других организаций по их поручению, со средними результатами испытаний того же цемента на предприятии за оцениваемый период, а также сравнением результатов испытаний контрольных проб у изготовителя и в независимом сертификационном центре.

Оценку выполняют в соответствии с приложением К.

8.5.6 Изготовители должны принимать участие в межлабораторных сравнительных испытаниях цемента, организуемых независимыми компетентными организациями.

9 Методы испытаний

9.1 Физико-механические характеристики цементов определяют по ГОСТ 30744 и другим стандартам и аттестованным методикам, предусмотренным в нормативных документах на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции.

9.2 Химический анализ клинкера, цемента и материалов цементного производства проводят по ГОСТ 5382.

9.3 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ в цементах определяют по ГОСТ 30108.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование

10.1.1 Цемент транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, установленных для транспорта конкретного вида, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.

10.1.2 Цемент без упаковки транспортируют в специализированных вагонах-цементовозах, автоцементовозах и судах.

10.1.3 Цемент в упаковке транспортируют в универсальных транспортных средствах (крытых вагонах, автомобилях и судах) транспортными пакетами, в мягких контейнерах или поштучно (мешками).

10.1.4 Транспортные пакеты формируют с применением плоских поддонов по ГОСТ 9078, термоусадочной полиэтиленовой пленки по ГОСТ 25951 или других средств пакетирования по соответствующим нормативным документам.

10.1.5 Пакеты в термоусадочной пленке должны быть герметичны и плотно обжаты пленкой со всех сторон. Габариты пакета должны быть следующими: длина 1260—1290 мм, ширина 1030—1060 мм, высота 880—950 мм. Ширина проема на уступе цокольной части должна быть не менее 100 мм с каждой стороны пакета, высота — не менее 90 мм.

Масса нетто пакета должна быть не более 2 т.

10.1.6 Транспортирование цемента пакетами железнодорожным транспортом осуществляют в соответствии с техническими условиями на размещение и крепление пакетов, сформированных из мешков цемента с использованием термоусадочной пленки, в четырехосных полувагонах.

10.1.7 Цемент в мягких контейнерах транспортируют железнодорожным транспортом в полувагонах или на платформах, в судах в трюме или на открытой палубе, в бортовых автомобилях.

10.1.8 Контейнеры, применяемые для транспортирования цемента, должны соответствовать требованиям нормативных документов на них.

10.1.9 Изготовитель обязан поставлять цемент в исправном и очищенном транспортном средстве.

10.1.10 При транспортировании цемента без упаковки или в мешках он должен быть защищен от воздействия CO_2 , влаги воздуха и загрязнения.

10.2 Хранение

10.2.1 Цемент должен храниться отдельно по типам, классам и подклассам прочности: в неупакованном виде — в силосах или других закрытых емкостях, в упаковке — в сухих помещениях.

Смешивание цементов различных типов, классов и подклассов прочности, а также загрязнение его посторонними примесями и увлажнение не допускаются.

Не допускается хранить цемент без упаковки в складах амбарного типа.

Каждый силос должен иметь хорошо видимое обозначение, включающее в себя номер силоса, а также вид, тип, класс и подкласс прочности цемента, для хранения которого он предназначен. Если в случае необходимости в одном силосе должны храниться попеременно цементы разного наименования, загрузку силоса цементом нового наименования следует проводить только после его полного освобождения от предыдущего цемента.

10.2.2 При хранении мешки с цементом укладывают вплотную на поддоны в штабели высотой не более 1,8 м с обеспечением свободного доступа к ним. Допускается хранение мешков с цементом на поддонах в два яруса общей высотой не более 2,5 м.

Не допускается укладка в один штабель мешков (пакетов) с цементом разного вида, типа, класса и подкласса прочности.

10.2.3 В складском помещении должны быть выделены и обозначены участки для размещения мешков или пакетов с цементом определенного наименования, типа, класса и подкласса прочности.

10.2.4 Допускается хранение цемента в мягких контейнерах и пакетах, изготовленных с применением водонепроницаемых материалов, под навесом или на открытых площадках при условии целостности водонепроницаемой упаковки.

Для предотвращения примерзания мягких контейнеров и пакетов их следует укладывать на поддоны в штабели высотой не более трех ярусов.

11 Подтверждение соответствия требованиям безопасности

В стандартах на цементы конкретных видов должны быть указаны требования безопасности и защиты окружающей среды, выполнение которых подтверждает их соответствие требованиям действующего в стране технического регламента.

12 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке без упаковки на момент поставки, но не более 60 сут (для быстротвердеющих цементов не более 45 сут) с даты отгрузки, а при поставке в таре — в течение 60 сут (для быстротвердеющих цементов в течение 45 сут) с даты отгрузки. В стандартах на цементы конкретных видов допускается увеличение гарантийного срока.

Приложение А
(обязательное)

Термины и определения

Таблица А.1

Термин	Определение
1 Общие понятия	
Цемент	Порошкообразный строительный вяжущий материал, обладающий гидравлическими свойствами, состоит из клинкера и, при необходимости, гипса или других материалов, содержащих в основном сульфат кальция, минеральные добавки
Общестроительный цемент	Цемент, основным требованием к которому является обеспечение прочности и долговечности бетонов или строительных растворов
Специальный цемент	Цемент, к которому наряду с обеспечением прочности предъявляют специальные требования
Вещественный состав цемента	Содержание основных компонентов в цементе, выражаемое в процентах его массы
Основные компоненты цемента	Клинкер, а также минеральные добавки, содержание которых в цементе превышает 6 % общей суммы основных и вспомогательных компонентов (кроме гипсового камня и других материалов, содержащих в основном сульфат кальция)
Вспомогательные компоненты цемента	Минеральные добавки, содержание которых в цементе не более 5 % общей суммы основных и вспомогательных компонентов (кроме гипсового камня и других материалов, содержащих в основном сульфат кальция)
Портландцемент	Цемент на основе портландцементного клинкера
Глиноземистый (высокоглиноземистый) цемент	Цемент на основе глиноземистого (высокоглиноземистого) клинкера
Сульфоалюминатный (сульфоферритный) цемент	Цемент, полученный на основе сульфоалюминатного (сульфоферритного) клинкера
Сульфатированный портландцемент	Портландцемент, содержащий кроме портландцементного клинкера сульфоалюминатный (сульфоферритный) клинкер
Тонкость помола цемента	Характеристика дисперсности цемента, которая может быть выражена массовой долей остатка (прохода) на одном или нескольких контрольных ситах или значением удельной поверхности
Гранулометрический состав цемента	Распределение частиц цемента по фракциям заданного размера, определяемое с помощью гранулометра или рассевом на трех и более калиброванных ситах
Характеристики гранулометрического состава цемента	Числовые значения, характеризующие гранулометрический состав цемента
Затворение цемента	Смешивание цемента с водой
Водоцементное отношение (В/Ц)	Отношение массы воды затворения к массе цемента
Цементно-водное отношение (Ц/В)	Величина, обратная водоцементному отношению
Цементное тесто	Однородная пластичная смесь цемента с водой
Цементный раствор	Однородная смесь цемента, кварцевого песка и воды в любых соотношениях
Стандартный песок	Кварцевый природный песок с нормированным зерновым и химическим составом, предназначенный для испытаний цемента

Продолжение таблицы А.1

Термин	Определение
Стандартный цементный раствор	Однородная смесь цемента, стандартного песка и воды в нормированном соотношении
Нормальная густота цементного теста	Водоцементное отношение в процентах, при котором при затворении достигается нормированная консистенция цементного теста
Водопотребность цемента	Водоцементное отношение, при котором при затворении достигается нормированная подвижность стандартного цементного раствора
Гидратация цемента	Химическое взаимодействие цемента с водой с образованием гидратных новообразований, ведущее к формированию цементного камня
Схватывание цемента	Необратимая потеря подвижности цементным тестом в результате гидратации
Сроки схватывания цемента	Время начала и конца схватывания цементного теста, определяемое в нормированных условиях
Ложное схватывание цемента	Преждевременная частичная или полная потеря подвижности цементным тестом, устраняемая с помощью механического воздействия
Ложное схватывание типа 1	Резкая преждевременная потеря подвижности цементным тестом, обычно связанная с гидратацией полуводного гипса, образовавшегося в цементе при его помоле, устраняемая с помощью механического воздействия
Ложное схватывание типа 2	Постепенная, обычно частичная преждевременная потеря подвижности цементным тестом по другим причинам, устраняемая с помощью механического воздействия
Твердение цементного теста	Процесс формирования прочной структуры цементного камня
Цементный камень	Материал, образующийся в результате гидратации и твердения цемента
Класс прочности цемента	Условное обозначение одного из значений параметрического ряда по прочности цемента (МПа) в максимальные сроки, установленные нормативным документом
Подкласс прочности цемента	Дополнительное уточнение класса прочности цемента, учитывающее его начальную прочность
Активность цемента	Фактическая прочность на сжатие образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в стандартных условиях, установленных нормативным документом
Гидравлические свойства	Способность тонкоизмельченного материала, затворенного водой, после предварительного твердения на воздухе или без него продолжать твердеть в воде и на воздухе Примечание — Термин относится как к цементу, так и к минеральным добавкам к нему.
Пуццоланические свойства	Способность тонкоизмельченного материала в присутствии извести проявлять гидравлические свойства
Гидрофобизация цемента	Повышение устойчивости цемента к воздействию влаги воздуха путем введения при его помоле специальных добавок, гидрофобизирующих поверхность зерен цемента
Пластификация цемента	Снижение водопотребности цемента путем введения при его помоле специальных пластифицирующих добавок
2 Компоненты вещественного состава цемента и их характеристика	
Цементный клинкер (клинкер)	Продукт, получаемый обжигом до спекания или плавления сырьевой смеси надлежащего состава и содержащий главным образом высокоосновные силикаты и (или) высоко- или низкоосновные алюминаты кальция

Продолжение таблицы А.1

Термин	Определение
Портландцементный клинкер	Клинкер, состоящий преимущественно из высокоосновных силикатов кальция, а также алюминатов и алюмоферритов кальция
Глиноземистый (высокоглиноземистый) клинкер	Клинкер, состоящий преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция
Сульфоалюминатный (сульфоферритный) клинкер	Клинкер, состоящий преимущественно из сульфоалюминатов (сульфоферритов) кальция
Клинкерный минерал	Искусственное соединение стехиометрического состава, представляющее собой кристаллохимическую основу клинкерных фаз
Клинкерная фаза	Составляющая часть клинкера в виде твердых растворов на основе клинкерных минералов, отдельных оксидов или стекла
Минералогический состав клинкера	Содержание основных клинкерных минералов, определяемое расчетным путем на основе данных химического анализа
Клинкер нормированного состава	Клинкер, к минералогическому и химическому составам которого установлены требования нормативным документом
Фазовый состав клинкера	Содержание основных клинкерных фаз, определяемое физико-химическими методами анализа
Минеральная добавка к цементу	Материал, вводимый в цемент взамен части клинкера в целях достижения определенных показателей качества и (или) экономии топливно-энергетических ресурсов
Активная минеральная добавка к цементу	Минеральная добавка к цементу, которая в тонкоизмельченном состоянии обладает гидравлическими или пуццоланическими свойствами
Гидравлическая добавка к цементу	Активная минеральная добавка к цементу, обладающая гидравлическими свойствами
Пуццолановая добавка к цементу (пуццолана)	Активная минеральная добавка к цементу, обладающая пуццоланическими свойствами
Добавка-наполнитель к цементу	Минеральная добавка к цементу, которая в тонкоизмельченном состоянии является инертной или имеет слабые гидравлические или пуццоланические свойства, но не ухудшает или способствует улучшению свойств цементного камня
Композиционная добавка к цементу	Добавка, состоящая из смеси двух и более минеральных добавок
Специальная добавка к цементу	Добавка к цементу, вводимая для придания ему специальных свойств или регулирования отдельных показателей качества
Технологическая добавка к цементу	Добавка к цементу, вводимая для улучшения процесса помола и (или) для облегчения транспортирования цемента по трубопроводам
3 Свойства цемента	
Строительно-технические свойства цемента	Совокупность свойств цемента, характеризующих его способность образовывать после затворения водой пластичное и легко формуемое цементное тесто, растворную или бетонную смесь, а в результате последующего твердения — прочный и долговечный цементный камень, раствор или бетон (железобетон)
Равномерность изменения объема цемента	Свойство цемента в процессе твердения образовывать цементный камень, деформация которого не превышает значений, установленных нормативным документом
Тепловыделение цемента	Количество теплоты, выделяемое при гидратации цемента
Водоотделение цемента	Количество воды, отделившейся при расслоении цементного теста, хранившегося в нормированных условиях, вследствие седиментационного осаждения частиц цемента

Продолжение таблицы А.1

Термин	Определение
Самонапряжение цемента	Способность цементного камня некоторых специальных цементов вследствие расширения при гидратации напрягать заложенную в него арматуру
Расширение цемента	Увеличение линейных размеров цементного камня при твердении
Усадка цемента	Уменьшение линейных размеров цементного камня при твердении
Тампонажно-технические свойства цемента	Совокупность свойств цемента, характеризующих его пригодность для тампонирувания скважин
Коррозиестойкость цемента	Способность цементного камня противостоять химическому и физическому воздействию агрессивной среды
Сульфатостойкость цемента	Способность цементного камня противостоять разрушающему воздействию водных сред, содержащих сульфат-ионы в повышенной концентрации
Морозостойкость цемента	Способность цементного камня противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию
4 Оценка качества	
Уровень качества цемента	Степень соответствия цемента требованиям нормативного документа, определяемая по установленной процедуре
Производственный контроль цемента	Контроль, осуществляемый на стадии производства и включающий в себя испытания сырья, клинкера и цемента, проводимый в объеме и в сроки, установленные действующей у изготовителя технологической документацией
Приемочный контроль	Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию (ГОСТ 16504), а также назначаются тип, класс и подкласс прочности цемента
Приемо-сдаточные испытания	Контрольные испытания продукции при приемочном контроле (ГОСТ 16504)
Контрольные испытания цемента	Испытания, проводимые для контроля качества цемента в целях определения его соответствия установленным требованиям
Сертификационные испытания	Испытания цемента в целях его сертификации
Партия цемента	Определенное количество цемента одного вида, типа, класса и подкласса прочности, изготовленное одним предприятием по одной технологии в одинаковых условиях, одновременно предъявленное к приемке и оформленное одним документом о приемке
Дефект	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям (ГОСТ 15467)
Малозначительный дефект	Дефект, который не влияет существенно на возможность использования продукции по прямому назначению (ГОСТ 15467)
Значительный дефект	Дефект, который существенно влияет на возможность использования продукции по прямому назначению, но не является критическим (ГОСТ 15467)
Критический дефект	Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо (ГОСТ 15467)
Проба цемента	Количество цемента, отобранное от контролируемой партии (части партии) для проведения испытаний
Точечная проба цемента	Проба цемента, взятая из одного места за одну операцию
Объединенная проба цемента	Проба цемента, образованная путем тщательного смешивания всех точечных проб, относящихся к опробуемой партии (части партии)

Окончание таблицы А.1

Термин	Определение
Лабораторная проба цемента	Часть объединенной пробы, предназначенная для проведения испытаний
Контрольная карта средних арифметических	Контрольная карта, на которую наносят значения выборочного среднего арифметического (ГОСТ 15895)
Контрольная карта скользящих средних арифметических значений	Контрольная карта для оценки уровня процесса по среднеарифметическим значениям последних n наблюдений, в которых новое наблюдение заменяет старейшее из $n+1$ последних наблюдений
Размах	Разность между наибольшим и наименьшим значениями в группе из n результатов измерений
Скользящий размах	Размах в группе из n наблюдений, в которой новое наблюдение заменяет старейшее из $n+1$ последних наблюдений
Контрольная карта размахов	Контрольная карта для оценки изменчивости процесса по размахам в подгруппах (ГОСТ 15895)
Граница регулирования	Линия на контрольной карте, используемая в качестве критерия для принятия решения относительно технологического процесса (ГОСТ 15895)
Предупреждающая граница	Линия на контрольной карте под (верхней), над (нижней) границами регулирования или между ними при статистически управляемом технологическом процессе (ГОСТ 15895)

**Приложение Б
(обязательное)**

Форма акта отбора проб у изготовителя

АКТ

отбора проб от «__» _____ 201_г.

Комиссией в составе: председателя _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

и членов _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

в присутствии _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

на _____
(наименование изготовителя, адрес)

отобрана проба цемента, принятого службой технического контроля изготовителя, для проведения _____
(вид испытаний: контрольные, сертификационные и др.)

на соответствие требованиям _____
(обозначение и наименование НД)

Наименование цемента по нормативному документу, тип, класс, подкласс прочности	Наименование и число добавок – основных компонентов, % (по результатам приемочного контроля)	Информация о партии (номер партии, объем партии, дата изготовления)	Проба			Наименование и адрес организации, куда направляют лабораторную пробу и акт отбора проб
			Объединенная	Лабораторная		
				Масса, кг, место отбора точечных проб	Масса, кг, число проб	

Председатель комиссии

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(фамилия, инициалы)

**Приложение В
(обязательное)**

Форма акта отбора проб в любой организации, кроме изготовителя

АКТ

отбора проб от «__» _____ 201_г.

Комиссией в составе: председателя _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

и членов _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

в присутствии _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

на _____
(наименование организации, где отобрана проба, адрес организации)

отобрана проба цемента _____
(наименование цемента, тип, класс и подкласс прочности)

_____ (изготовитель)

для проверки на соответствие требованиям _____
(обозначение и наименование НД)

Вид транспортных средств	Номер транспортных средств	Номер партии цемента, дата отгрузки	Проба			Наименование и адрес организации, куда направляют лабораторную пробу и акт отбора проб
			Объединенная	Лабораторная		
				Масса, кг, место отбора точечных проб	Масса, кг, число проб	

Председатель комиссии

_____ (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

_____ (фамилия, инициалы)

Приложение Г
(обязательное)

Приемка цемента в потоке

Г.1 Общие положения

Г.1.1 Метод непрерывной приемки цемента в потоке основан на ведении контрольных карт скользящих средних арифметических значений и скользящих размахов всех показателей качества, установленных технологическим регламентом для принятия решения о приемке партии цемента.

Г.1.2 Цемент текущей выработки может быть принят и разрешен к отгрузке, если на основании обработки результатов текущего производственного контроля его качество признано соответствующим требованиям нормативного документа одновременно по всем контролируемым показателям качества. Отбор проб от транспортных средств при приемке в потоке не проводят.

Г.1.3 Порядок проведения производственного контроля и приемки цемента в потоке устанавливают в технологическом регламенте.

Г.1.4 При приемке цемента в потоке результаты производственного контроля и значения всех рассчитываемых величин, предусмотренных настоящей методикой, фиксируют в журнале производственного контроля по форме, приведенной в приложении Е, или на электронных носителях. Журналы или электронные записи рекомендуются вести раздельно для каждой цементной мельницы.

Г.2 Правила принятия решения о приемке цемента в потоке

Г.2.1 Для каждого контролируемого показателя качества ведут контрольные карты скользящих средних арифметических значений (далее — скользящее среднее) и скользящих размахов (далее — размах). Если по всем показателям, по которым согласно нормативному документу проводят приемку партии цемента, скользящее среднее находится внутри предупреждающей границы контрольной карты, а размах остается меньше предупреждающей границы контрольной карты, технологический процесс считают устойчивым, а цемент текущей выработки принимают и разрешают к поставке.

Г.2.2 Если по какому-либо из показателей скользящее среднее выходит за пределы предупреждающих границ, но остается внутри границ регулирования, и при этом размах остается меньше предупреждающей границы размахов, цемент текущей выработки принимают и разрешают к поставке, но одновременно принимают меры для регулирования технологического процесса в целях возвращения скользящего среднего в предупреждающие границы.

Г.2.3 Если по какому-либо показателю скользящее среднее выходит за пределы границ регулирования, приемку цемента в потоке приостанавливают и переходят на обычную процедуру приемки до устранения нарушений технологического процесса.

Г.2.4 Если по какому-либо показателю скользящее среднее остается внутри предупреждающих границ, но размах выходит за предупреждающую границу, цемент текущей выработки принимают и разрешают к поставке, но одновременно принимают меры для стабилизации технологического процесса в целях возвращения размаха в предупреждающие границы.

Г.2.5 Если по нормативному документу для показателя регламентируется только верхнее (нижнее) значение, то в случае, предусмотренном в Г.2.3, приемку в потоке приостанавливают только при нарушении соответствующей границы регулирования контрольной карты скользящих средних.

Г.3 Порядок проведения приемки цемента в потоке

Г.3.1 Расчет скользящих средних значений

Скользящее среднее значение и размах рассчитывают отдельно по каждому показателю, контролируемому при приемке цемента.

Для расчета скользящего среднего используют n результатов испытаний.

Скользящее среднее $\bar{X}_t$ вычисляют по формуле

$$\bar{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad (\text{Г.1})$$

где X_i — результат отдельного определения контролируемого показателя;

n — число результатов испытаний, принятое для расчета скользящего среднего ($4 \leq n \leq 8$).

После получения очередного результата испытания расчет скользящего среднего повторяют, отбрасывая первый результат из использованных в предыдущем расчете и добавляя вновь полученный.

Г.3.2 Расчет среднего квадратического (стандартного) отклонения

По результатам производственного контроля за предшествующий период, но не менее чем за один месяц, рассчитывают стандартное отклонение каждого показателя, контролируемого при приемке цемента.

Стандартное отклонение S вычисляют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}, \quad (\text{Г.2})$$

где $\bar{X}$ — среднее значение результатов определения контролируемого показателя за весь период, принятый для расчетов¹;

x_i — результат отдельного испытания;

n — число результатов испытаний, используемых для расчета (необходимое условие $n > 120$).

Для упрощения вычисления стандартного отклонения допускается применять формулу

$$S = \frac{1}{d_n} \bar{R}, \quad (\text{Г.3})$$

где $\bar{R}$ — средний размах;

d_n — коэффициент, зависящий от числа значений в группе.

Значения коэффициента d_n приведены в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1

Число значений в группе	2	3	4	5	6	7	8
d_n	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,840

Для определения средних значений и стандартных отклонений рекомендуется использовать стандартные компьютерные программы.

Для расчета среднего размаха все результаты определения контролируемого показателя, полученные в течение расчетного периода, разбивают на группы по 2—8 значений с одинаковым числом значений в группе. В каждой группе определяют размах R как разность между наибольшим и наименьшим значениями результатов испытаний в данной группе.

Средний размах $\bar{R}$ вычисляют по формуле

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}, \quad (\text{Г.4})$$

где R_i — значение размаха в i -й группе;

n — число групп.

Г.3.3 Расчет предупреждающих границ и границ регулирования контрольной карты скользящих средних

Предупреждающие границы и границы регулирования рассчитывают отдельно по каждому показателю, контролируемому при приемке цемента.

Предупреждающие границы $\Gamma_{П,н}$ и границы регулирования $\Gamma_{Р,н}$ вычисляют по формулам:

$$\Gamma_{П,н} = a \pm 2 \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad (\text{Г.5})$$

$$\Gamma_{Р,н} = a \pm 3 \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad (\text{Г.6})$$

где $\Gamma_{П}$ — верхняя предупреждающая граница;

$\Gamma_{П,н}$ — нижняя предупреждающая граница;

$\Gamma_{Р}$ — верхняя граница регулирования;

$\Gamma_{Р,н}$ — нижняя граница регулирования;

a — норматив контролируемого показателя, установленный технологическим регламентом;

S — стандартное отклонение, вычисленное по формуле (Г.2) или (Г.3);

n — число результатов испытаний, использованных для расчета скользящего среднего по формуле (Г.1).

¹) При расчетах среднего значения и среднего размаха какого-либо показателя берут все значения подряд. Исключение какого-либо значения недопустимо.

Значение стандартного отклонения и положение предупреждающих границ и границ регулирования следует уточнять не реже одного раза в квартал.

П р и м е ч а н и е — Если рассчитанные предупреждающие границы по какому-либо показателю не удовлетворяют требованиям нормативного документа, необходимо принять меры для повышения стабильности производства по этому показателю, а если это нецелесообразно — соответствующим образом изменить норматив технологического регламента.

Г.3.4 Расчет предупреждающей границы контрольной карты размахов

Верхнюю предупреждающую границу размахов $ГП_R$ вычисляют по формуле

$$ГП_R = D\bar{R}, \quad (Г.7)$$

где D — коэффициент, зависящий от числа значений в группе.

Значения коэффициента D приведены в таблице Г.2.

Т а б л и ц а Г.2


Число значений в группе	2	3	4	5	6	7	8
D	3,27	2,57	2,28	2,11	2,01	1,92	1,86

Выход размаха за предупреждающую границу контрольной карты размахов указывает на недостаточную стабильность технологического процесса. В этом случае необходимо принять срочные меры для выявления и устранения причин нестабильности.

Г.3.5 Обработка результатов


По рассчитанным значениям предупреждающих границ и границ регулирования, нормативам (требованиям) по стандарту ($M_{в, н}$) и технологическому регламенту (a) строят контрольные карты скользящих средних и контрольные карты размахов отдельно по каждому показателю, контролируемому при приемке цемента в потоке.

На соответствующие контрольные карты наносят значения скользящих средних и размахов. По их расположению относительно предупреждающих границ и границ регулирования (рисунки Г.1—Г.3) и с учетом значения размаха (рисунок Г.4) согласно Г.2 принимают решение о приемке цемента в потоке.




Скользящее среднее находится внутри предупреждающих границ.

Рисунок Г.1 — Контрольная карта скользящих средних



Скольльзящее среднее выходит за пределы предупреждающих границ, но остается внутри зоны регулирования.

Рисунок Г.2 — Контрольная карта скользящих средних



Скольльзящее среднее выходит за пределы верхней границы зоны регулирования.

Рисунок Г.3 — Контрольная карта скользящих средних




Рисунок Г.4 — Контрольная карта размахов

На участках 1—2 и 3—4 размах ниже предупреждающей границы, технологический процесс стабилен. На участке 2—3 размах выходит за предупреждающую границу. Необходимо принять меры для стабилизации процесса.

Пример приемки цемента ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н по ГОСТ 31108 в потоке по содержанию оксида серы SO_3 (VI)

Согласно технологическому регламенту содержание SO_3 (VI) в цементе определяют два раза в смену (через 4 ч). Результаты определения содержания SO_3 (VI) приведены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Дата	Смена	Время отбора проб, ч	Содержание SO ₃ (VI) в пробе, %	
01.09	I	4—8	2,13	1,86
	II	12—16	1,44	2,70
	III	20—24	2,06	1,18
02.09	I	4—8	1,90	2,77
	II	12—16	2,15	2,80
	III	20—24	2,60	2,40
30.09	II	12—16	1,92	2,37
	III	20—24	2,40	3,00
Примечание — Приведены только начало и конец таблицы.				

Скользящее среднее по содержанию SO₃ (VI) в цементе $\bar{X}_t$ вычисляют по четырем последним значениям результатов определений ($n = 4$). Приведенные в примере данные позволяют начать расчет скользящего среднего начиная с 16 ч 01.09. В первую группу войдут данные за 01.09 с 4:00 до 16:00 ч включительно, во вторую — за 01.09 с 8:00 до 20:00 ч, в третью — за 01.09 с 12:00 до 24:00 ч и т. д. Последним значением, которое может быть рассчитано по данным, приведенным в таблице Г.3, является текущее среднее за 24 ч 30.09.

Результаты расчетов скользящего среднего приведены в таблице Г.4.

Таблица Г.4

Дата	Смена	Время, на которое рассчитывают $\bar{X}_t$, ч	Результаты, вошедшие в расчет	Скользящее среднее по SO ₃ (VI), %
01.09	I	16	2,13; 1,86; 1,44; 2,70	2,03
	II	20	1,86; 1,44; 2,70; 2,06	2,01
	III	24	1,44; 2,70; 2,06; 1,18	1,84
02.09	I	04	2,70; 2,06; 1,18; 1,90	1,96
	I	08	2,06; 1,18; 1,90; 2,77	1,98
	II	12	1,18; 1,90; 2,77; 2,15	2,00
	II	16	1,90; 2,77; 2,15; 2,80	2,40
	III	20	2,77; 2,15; 2,80; 2,60	2,58
	III	24	2,15; 2,80; 2,60; 2,40	2,49
30.09	III	24	1,92; 2,37; 2,40; 3,00	2,42
Примечание — Приведены только начало и конец таблицы.				

Стандартное отклонение по содержанию SO₃ (VI) в цементе вычисляют по формуле (Г.3). Берут 120—180 результатов определений за предшествующий период. В данном примере принято 180 результатов. Для расчета среднего размаха число значений в группе принимают таким же, как и при определении скользящего среднего, т. е. четыре значения в группе за две соседние смены, и получают 45 групп.

Средний размах вычисляют по результатам предшествующего периода по формуле (Г.4), используя значения размаха каждой группы, приведенные в таблице Г.5.

Таблица Г.5

Дата, смена		Время отбора проб, ч	Содержание SO ₃ (VI), %		Размах в группе R_p , %
20.07	I	4—8	1,89	2,01	1,26
	II	12—16	2,75	1,49	

Окончание таблицы Г.5

Дата, смена		Время отбора проб, ч	Содержание SO ₃ (VI), %		Размах в группе R _г , %
20.07	III	20—24	1,08	2,67	1,59
21.07	I	4—8	2,07	1,98	
	II	12—16	2,90	2,25	0,65
	III	20—24	2,45	2,64	
31.08	II	12—16	2,17	1,97	1,08
	III	20—24	3,05	2,40	
Примечание — Приведены только начало и конец таблицы.					

$$\bar{R} = (1,26 + 1,59 + 0,65 + \dots + 1,08):45 = 1,03 \, \%.$$

Для группы из четырех значений по таблице Г.1 принимают значение $d_n = 2,059$, тогда стандартное отклонение, вычисленное по формуле (Г.3), равно:

$$S = \frac{1}{2,059} \cdot 1,03 = 0,50 \, \%.$$

Предупреждающие границы и границы регулирования (верхние и нижние) контрольной карты для скользящего среднего вычисляют по формулам (Г.5) и (Г.6). Норматив по содержанию SO₃ (VI) в цементе согласно технологическому регламенту принимают равным 2,5 %.

$$\Gamma_{ПВ} = 2,5 \pm 2 \frac{0,50}{\sqrt{4}} = 3,0 \, \%.$$

$$\Gamma_{ПН} = 2,5 - 2 \frac{0,50}{\sqrt{4}} = 2,0 \, \%.$$

$$\Gamma_{РВ} = 2,5 + 3 \frac{0,50}{\sqrt{4}} = 3,25 \, \%.$$

$$\Gamma_{РН} = 2,5 - 3 \frac{0,50}{\sqrt{4}} = 1,75 \, \%.$$

Предупреждающую границу контрольной карты размахов рассчитывают по формуле (Г.7) с использованием коэффициента $D = 2,28$ по таблице Г.2 для $n = 4$:

$$\Gamma_{ПР} = 2,28 \cdot 1,03 = 2,35 \, \%.$$

По полученным значениям предупреждающих границ и границ регулирования, нормативу стандарта по содержанию SO₃ (VI) в цементе ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н ($M_B \leq 3,5 \, \%$) и нормативу технологического регламента ($a = 2,5 \, \%$) строят контрольную карту, на которую наносят значения скользящих средних по содержанию SO₃ (VI) в цементе. По их расположению согласно Г.2 принимают решение о возможности приемки цемента по данному показателю качества.




Рисунок Г.5 — Контрольная карта скользящих средних по содержанию SO_3 (VI), в цементе ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н

П р и м е ч а н и е — Согласно ГОСТ 31108 для цемента нормируют только верхнее допустимое значение SO_3 (VI). Однако в целях повышения технологической дисциплины и обеспечения стабильности качества в технологическом регламенте указывают также допустимый нижний предел. Поэтому на карту допускается наносить верхние и нижние границы скользящего среднего.

Заключение

Скользящее среднее по содержанию SO_3 (VI) в некоторых случаях выходит за пределы предупреждающих границ, но остается внутри границ регулирования. Размах остается меньше предупреждающей границы контрольной карты. Контрольная карта размахов в данном примере не приведена. Цемент принимают и разрешают к поставке, т. к. условия Г.2 выполнены, но принимают меры для регулирования технологического процесса (увеличивают или уменьшают подачу гипсового камня) в целях возвращения скользящего среднего в предупреждающие границы контрольной карты, а также приближения скользящего среднего к нормативу технологического регламента.

Форма журнала приемо-сдаточных испытаний

Номер партии	Объем партии, т	Наименование и тип цемента	Класс, подкласс прочности	Сроки изготовления партии (дата, смена)		Номер силоса	Значение показателей качества*				Отметка о приемке партии		Подпись должностного лица**
				Начало	Конец						Дата	Решение о приемке	

* Указывают результаты испытаний по всем показателям качества, предусмотренным нормативным документом на цемент конкретного вида.
** Подпись руководителя службы технического контроля, его заместителя или иного должностного лица ОТК, уполномоченного в порядке, установленном на предприятии.

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма журнала производственных испытаний при приемке в потоке

Е.1 Обжиг клинкера нормированного состава

Печь № _____

Дата, смена	Время отбора пробы	Вид клинкера	Показатели качества*										Участок склада, куда складывают клинкер	Распоряжение ОТК о приемке	Подпись должностного лица
			Содержание C_3S , %			Содержание C_3A , %				СаО _{св} , %					
			Текущее значение	Скользящее среднее**	Размах в группе	Текущее значение	Скользящее среднее	Размах в группе	Текущее значение	Скользящее среднее	Размах в группе				
* Указывают все контролируемые показатели качества, нормируемые нормативным документом. ** При $n = 4$.															

Е.2 Помол цемента

Мельница № _____

Дата, смена	Время отбора пробы	Наименование цемента	Показатели качества*										Силос №	Формирование партии		Объем партии, т	Распоряжение ОТК о приемке	Подпись должностного лица			
			Тонкость помола, м ² /кг			Содержание SO ₃ (VI), %			Содержание добавок, %					Начало, дата, время	Конец, дата, время						
			Текущее значение	Скользящее среднее**	Размах в группе	Текущее значение	Скользящее среднее	Размах в группе	Текущее значение	Скользящее среднее	Размах в группе										
* Указывают все контролируемые показатели качества, нормируемые нормативным документом. ** При n = 4.																					

**Приложение Ж
(рекомендуемое)**

Форма документа о качестве

(товарный знак изготовителя)

(наименование и адрес изготовителя)

[знак сертификации для сертифицированных цементов]

[наименование и (или) условное обозначение цемента по НД, номер и срок действия сертификата соответствия для сертифицированного цемента]

ПАРТИЯ № _____

Отгружена _____
(дата отгрузки, номера транспортных средств или наименование судна)

Добавки (основные компоненты) _____
(наименование, содержание)

Нормальная густота цементного теста _____

Ложное схватывание _____
(да — при наличии)

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ _____

Гарантийный срок, сут _____

(знак контроля)

П р и м е ч а н и е — В приведенной форме документа о качестве указаны в основном показатели для цементов по ГОСТ 31108. Для других цементов должны быть указаны показатели, установленные в нормативном документе на эти цементы.

Приложение И
(обязательное)

Оценка уровня качества цемента по переменным

И.1 Результаты испытаний для расчетов берут согласно 8.3.3.

И.2 Среднее значение $\bar{X}$ результатов испытаний вычисляют по формуле

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad (\text{И.1})$$

где X_i — результат отдельного испытания;

n — число испытаний.

И.3 Среднее квадратическое (стандартное) отклонение S вычисляют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}. \quad (\text{И.2})$$

И.4 Нижнюю доверительную границу значения показателя Z_n вычисляют по формуле

$$Z_n = \bar{X} - KS. \quad (\text{И.3})$$

И.5 Верхнюю доверительную границу значения показателя Z_v вычисляют по формуле

$$Z_n = \bar{X} + KS, \quad (\text{И.4})$$

где K — коэффициент соответствия в формулах (И.3) и (И.4), зависящий от числа испытаний и заданной доверительной вероятности P (см. таблицу И.1).

Для нижнего предела прочности во все сроки твердения принимают $P = 95 \%$, для верхнего предела прочности в возрасте 28 сут, содержания оксида серы SO_3 (VI) и расчетного содержания клинкерных минералов, если последнее предусмотрено нормативным документом на конкретную продукцию, принимают $P = 90 \%$.

Т а б л и ц а И.1

Число испытаний n	Значение коэффициента соответствия K при доверительной вероятности	
	$P = 95 \%$	$P = 90 \%$
20—29	2,40	1,93
30—39	2,22	1,78
40—49	2,13	1,70
50—59	2,07	1,65
60—79	2,02	1,61
80—99	1,97	1,56
100—149	1,93	1,53
150—199	1,87	1,48
200 и более	1,84	1,45

Примеры расчета доверительных границ

Пример 1 — Расчет нижней доверительной границы Z_n прочности в возрасте 2 сут для цемента класса и подкласса прочности 32,5Б по ГОСТ 31108 с нормируемой прочностью в этом возрасте $M \geq 10,0$ МПа при испытании по ГОСТ 30744.

Результаты испытаний приведены в таблице И.2.

Таблица И.2

Номер партии	X_i , МПа	Номер партии	X_i , МПа	Номер партии	X_i , МПа
1	14,6	18	15,9	35	13,4
2	12,7	19	13,8	36	13,2
3	15,0	20	15,4	37	14,3
4	14,3	21	13,3	38	14,7
5	15,2	22	15,7	39	14,6
6	13,7	23	14,3	40	13,5
7	15,0	24	14,6	41	13,4
8	13,0	25	12,7	42	13,3
9	13,3	26	14,3	43	14,8
10	14,3	27	13,3	44	15,7
11	15,2	28	14,7	45	14,7
12	14,3	29	15,0	46	13,5
13	14,1	30	14,3	47	14,3
14	13,6	31	14,5	48	13,1
15	15,1	32	14,0	49	14,3
16	15,0	33	15,6	50	15,0
17	13,6	34	12,7		

Среднее значение результатов испытаний $\bar{X}$ вычисляют по формуле (И.1)

$$\bar{X} = (14,6 + 12,7 + 15,0 + \dots + 14,3 + 15,0) : 50 = 14,2 \text{ МПа.}$$

Стандартное отклонение вычисляют по формуле (И.2)

$$S = \sqrt{\frac{(14,6 - 14,2)^2 + (12,7 - 14,2)^2 + \dots + (14,3 - 14,2)^2 + (15,0 - 14,2)^2}{50 - 1}} = 0,85 \text{ МПа.}$$

Нижнюю доверительную границу Z_n значения прочности в возрасте 2 сут вычисляют по формуле (И.3). Значение коэффициента K принимают по таблице И.1. При $n = 50$ $P = 95\%$, $K = 2,07$.

$$Z_n = 14,2 - 2,07 \cdot 0,85 = 12,4 \text{ МПа.}$$

По формуле (1) оценивают соответствие данного цемента требованию нормативного документа по прочности в возрасте 2 сут.

$$12,4 \text{ МПа} > 10,0 \text{ МПа.}$$

Заключение: Уровень качества данного цемента по прочности в возрасте 2 сут удовлетворяет требованию ГОСТ 31108 к цементам класса и подкласса прочности 32,5Б.

Пример 2 — Расчет нижней доверительной границы прочности Z_n в возрасте 28 сут для цемента класса прочности 42,5 по ГОСТ 31108 с нормируемой прочностью $M \geq 42,5$ МПа при испытании по ГОСТ 30744.

Результаты испытаний приведены в таблице И.3.

Таблица И.3

Номер партии	X_i , МПа	Номер партии	X_i , МПа	Номер партии	X_i , МПа
1	42,5	8	45,7	15	40,0
2	44,3	9	44,8	16	44,6
3	43,2	10	43,5	17	43,5
4	45,5	11	44,8	18	43,7
5	44,9	12	45,7	19	44,6
6	42,6	13	43,7	20	44,6
7	44,5	14	42,9	21	44,9

Окончание таблицы И.3

Номер партии	X_p , МПа	Номер партии	X_p , МПа	Номер партии	X_p , МПа
22	42,6	34	44,2	46	42,5
23	44,7	35	44,7	47	42,6
24	44,8	36	43,9	48	43,8
25	43,9	37	45,2	49	42,9
26	44,4	38	44,0	50	43,5
27	44,3	39	45,4	51	44,5
28	43,2	40	43,4	52	45,3
29	44,2	41	44,6	53	43,5
30	44,3	42	45,4	54	42,7
31	44,2	43	44,0	55	42,8
32	43,2	44	42,6		
33	45,3	45	43,0		

Среднее значение результатов испытаний вычисляют по формуле (И.1): $\bar{X} = 44,0$ МПа.

Стандартное отклонение вычисляют по формуле (И.2): $S = 1,07$ МПа.

Нижнюю доверительную границу Z_n значения прочности в возрасте 28 сут вычисляют по формуле (И.3). Значение коэффициента K принимают по таблице И.1. При $n = 55$ $P = 95\%$, $K = 2,07$.

$Z_n = 44,0 - 2,07 \cdot 1,07 = 41,78$ МПа $\sim 41,8$ МПа.

По формуле (1) оценивают соответствие данного цемента требованию нормативного документа по прочности в возрасте 28 сут.

$41,8$ МПа $< 42,5$ МПа.

Заключение: Уровень качества данного цемента по прочности в возрасте 28 сут не удовлетворяет требованию ГОСТ 31108 к цементу класса прочности 42,5.

Пример 3 — Расчет верхней доверительной границы Z_n содержания оксида серы SO_3 (VI) для цемента ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н по ГОСТ 31108 с нормируемым содержанием $SO_3 M \leq 3,5\%$.

Результаты испытаний приведены в таблице И.4.

Т а б л и ц а И.4

Номер партии	X_p , %	Номер партии	X_p , %	Номер партии	X_p , %
1	2,45	18	2,90	35	2,91
2	2,70	19	3,05	36	2,29
3	2,34	20	2,60	37	2,40
4	2,58	21	2,77	38	2,57
5	2,50	22	2,36	39	2,41
6	2,50	23	2,41	40	2,26
7	2,50	24	2,56	41	2,26
8	2,65	25	2,49	42	2,47
9	2,55	26	2,60	43	2,59
10	2,45	27	2,71	44	2,67
11	2,30	28	2,61	45	2,51
12	2,45	29	2,35	46	2,84
13	2,45	30	2,52	47	2,86
14	2,45	31	2,46	48	2,66
15	2,75	32	2,78	49	2,38
16	2,87	33	2,64	50	2,67
17	2,54	34	2,68		

Среднее значение результатов испытаний вычисляют по формуле (И.1): $\bar{X} = 2,56$ %.

Среднее стандартное отклонение вычисляют по формуле (И.2): $S = 0,18$ %.

Верхнюю доверительную границу Z_8 содержания SO_3 в цементе ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н вычисляют по формуле (И.4). Значение коэффициента K принимают по таблице И.1. При $n = 50$ $P = 90$ %, $K = 1,65$.

$$Z_8 = 2,56 + 1,65 \cdot 0,18 = 2,9 \text{ \%}.$$

По формуле (1) оценивают соответствие цемента требованию стандарта по содержанию SO_3 : $2,9 \text{ \%} < 3,5 \text{ \%}$.

Заключение: Уровень качества данного цемента по содержанию SO_3 соответствует требованию ГОСТ 31108.

Приложение К
(обязательное)

Оценка репрезентативности и точности испытаний цемента на предприятии

К.1 Для оценки репрезентативности и точности результатов испытаний цемента на прочность в 28-суточном возрасте, проводимых на предприятии за оцениваемый период (как правило, один год), от каждой разновидности цемента (тип, класс, подкласс прочности), выпускаемого на предприятии, независимым сертификационным центром или при его участии, или по его поручению должно быть отобрано не менее шести проб цемента. Отбор проб проводят равномерно в течение оцениваемого периода в соответствии с разделом 7. Каждую пробу делят на три части, первую из которых испытывают на предприятии, вторую — в независимом сертификационном центре, третью сохраняют в течение не менее трех месяцев на случай необходимости выполнения дополнительных испытаний.

К.2 Параметры и обозначения параметров, используемых для выполнения оценки, приведены в таблице К.1.

Т а б л и ц а К.1

Наименование параметра	Обозначение параметра
Среднее значение 28-суточной прочности за оцениваемый период	$R_{A(28)}$
Среднее значение результатов испытаний контрольных проб изготовителем в 28-суточном возрасте	$R_{B(28)}$
Среднее значение результатов испытаний контрольных проб независимой аккредитованной организацией в 28-суточном возрасте	$R_{C(28)}$
Число испытанных контрольных проб	N
Стандартное (среднее квадратическое) отклонение результатов испытаний на предприятии за оцениваемый период, 28 сут	$S_{A(28)}$
Единичный результат испытания контрольных проб изготовителем	$B_{i(28)}$
Стандартное (среднее квадратическое) значение разностей $d_i = (B_i - C_i)$ для 28-суточной прочности	$S_{d(28)}$
Единичный результат испытаний контрольных проб независимой аккредитованной лабораторией	$C_{i(28)}$

Результаты испытаний используют для решения следующих задач:

а) Относятся ли результаты испытаний отобранных контрольных проб к той же генеральной совокупности, что и все испытанные за оцениваемый период пробы цемента данного вида, типа, класса и подкласса прочности (оценка представительности контрольных проб)?

Результаты относятся к одной генеральной совокупности, если выполняется хотя бы одно из двух условий для 28-суточной прочности:

$$|R_{A(28)} - R_{B(28)}| \leq 2,0 \text{ МПа} \quad (\text{К.1})$$

или

$$|R_{A(28)} - R_{B(28)}| > 2,0 \text{ МПа, но при этом } |R_{A(28)} - R_{B(28)}| \leq 2,58 \cdot S_{A(28)} / \sqrt{N}. \quad (\text{К.2})$$

Если ни одно из этих условий не выполняется, контрольные пробы следует признать не относящимися к одной генеральной совокупности и нерепрезентативными, а отклонение качества этих проб от среднего уровня качества данного вида цемента — значимым.

При этом если $R_A > R_B$, среднее качество цемента выше, если $R_A < R_B$, среднее качество цемента ниже, чем качество контрольных проб.

б) Сопоставимы ли результаты испытаний на предприятии и в независимой аккредитованной лаборатории?

Результаты испытаний контрольных проб предприятием и независимой аккредитованной испытательной лабораторией признают статистически сопоставимыми, если выполняются два условия для 28-суточной прочности:

$$S_d \leq 3,4 \text{ МПа и одновременно } |R_B - R_C| \leq 4,0 \text{ МПа.} \quad (\text{К.3})$$

S_d рассчитывают по формуле

$$S_d = \sqrt{\left(\sum d_i^2 - (\sum d_i)^2 / N \right) / (N - 1)} . \quad (\text{К.4})$$

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, результаты испытаний контрольных проб на предприятии и в независимой аккредитованной испытательной лаборатории следует признать статистически различающимися.

УДК [69+666.94](083.94):006.354

МКС 91.100.10

Ключевые слова: цементы, классификация, общие технические требования, требования безопасности, отбор проб, правила приемки, оценка уровня качества

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 11.11.2019. Подписано в печать 25.11.2019. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,05.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Изменение № 1 ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 137-П от 26.02.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15482

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ ISO 9001, ГОСТ 9078¹⁾, ГОСТ ISO/IEC 17025; сноску ¹⁾ исключить.

ГОСТ 8.579. Наименование изложить в новой редакции: «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте»;

ГОСТ 15895. Сноска ²⁾. Для ГОСТ Р ИСО 3534-1—2019 заменить слова: «Вероятность и основы статистики» на «Словарь и условные обозначения. Часть 1»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«4.4 По вещественному составу цементы на основе портландцементного клинкера подразделяют на типы, характеризующиеся различным видом и содержанием минеральных добавок:

- тип 0 — портландцемент, не содержащий в своем вещественном составе минеральной добавки ни в качестве основного, ни в качестве вспомогательного компонента;

- тип I — портландцемент, содержащий в качестве основного компонента вещественного состава только портландцементный клинкер;

- тип II/A — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и минеральную добавку или смесь минеральных добавок в количестве от 6 % до 20 %;

- тип II/B — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и минеральную добавку или смесь минеральных добавок в количестве от 21 % до 35 %;

- тип III/A — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 36 % до 65 %;

- тип III/B — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 66 % до 80 %;

- тип III/C — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 81 % до 95 %;

- тип IV/A — пуццолановый цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и микрокремнезем или пуццолану, или глиеж, или золу-уноса в количестве от 11 % до 35 %;

- тип IV/B — пуццолановый цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и микрокремнезем или пуццолану, или глиеж, или золу-уноса в количестве от 36 % до 55 %;

- тип V/A — композиционный цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и смесь шлака и пуццоланы или шлака и глиежа, или шлака и золы-уноса в количестве от 36 % до 60 %;

- тип V/B — композиционный цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и смесь шлака и пуццоланы или шлака и глиежа, или шлака и золы-уноса в количестве от 61 % до 80 %.

Значения допустимого содержания минеральных добавок в цементе относят к сумме основных и вспомогательных компонентов цемента (кроме гипсового камня или других материалов, содержащих

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01 с правом досрочного применения.

главным образом сульфат кальция), принятой за 100 %. Фактическое значение содержания минеральных добавок округляется и указывается с точностью до 1 %.

Пр и м е ч а н и е — Максимальное содержание микрокремнезема в цементах не должно превышать 10 %.

Наименование и содержание минеральных добавок в цементе, а также типы цементов могут быть дополнительно уточнены в нормативных документах на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции»;

сноску ¹⁾ исключить.

Пункт 5.1.2. Таблица 1. Исключить строку: «Содержание оксида магния MgO в клинкере, % | Все цементы на основе портландцементного клинкера».

Пункты 5.3.2—5.3.6 изложить в новой редакции:

«5.3.2 Для упаковки цемента применяют:

- бумажные пяти- или шестислойные мешки по ГОСТ 2226 или бумажные, или полимерные мешки любой слойности по соответствующим нормативным документам, показатели качества которых не ниже установленных ГОСТ 2226;

- мягкие контейнеры с воздухонепроницаемым вкладышем или другую упаковку, надежно защищающую цемент от увлажнения и загрязнения, а также от воздействия CO₂ и влаги воздуха, по соответствующим нормативным документам.

Для мелкой фасовки применяют полиэтиленовые или металлические банки, пакеты, а также другую упаковку, обеспечивающую сохранность цемента, по соответствующим нормативным документам.

5.3.3 Номинальное количество цемента при упаковке в мешки не должно быть более 50 кг, при упаковке в мягкие контейнеры — не более 2 т.

Номинальное количество цемента в упаковке должно быть указано на упаковке (мешке, мягком контейнере) или на этикетке, вкладываемой в специальный карман контейнера.

5.3.4 Среднюю массу мешка с цементом определяют взвешиванием 20 мешков, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу мешка определяют взвешиванием 20 пустых мешков, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу нетто цемента в мешке определяют, вычитая из средней массы мешка с цементом среднюю массу пустого мешка.

Отрицательное отклонение массы нетто цемента в мешке от номинальной массы нетто цемента не должно превышать, %:

- при номинальном количестве цемента в мешке от 1 до 10 кг — 1,5;

- при номинальном количестве цемента в мешке от 15 до 50 кг — 1,0.

5.3.5 Среднюю массу мягкого контейнера с цементом определяют взвешиванием 20 мягких контейнеров, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу пустого мягкого контейнера определяют взвешиванием 20 пустых мягких контейнеров, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу нетто цемента в мягком контейнере определяют, вычитая из средней массы мягкого контейнера с цементом среднюю массу пустого мягкого контейнера.

Отрицательное отклонение массы нетто цемента в мягком контейнере не должно превышать 0,5 % от номинальной массы нетто цемента при номинальном количестве цемента в мягком контейнере более 100 кг.

5.3.6 Положительное отклонение массы нетто цемента в упаковках от номинального количества цемента не должно превышать 1,0 % при упаковке цемента в мешки и 2,0 % при упаковке цемента в мягкие контейнеры. Данные требования не подлежат государственному метрологическому надзору».

Подраздел 5.3 дополнить пунктами 5.3.7—5.3.9:

«5.3.7 Упаковочные единицы, не отвечающие требованиям 5.3.4—5.3.6, считаются бракованными.

5.3.8 Партия фасованного цемента, упакованного в мешки с номинальным количеством до 10 кг включительно, должна соответствовать следующим требованиям:

- средняя масса нетто цемента в мешках партии должна быть не менее номинального количества цемента, указанного на упаковке;

- количество бракованных упаковочных единиц в партии, не отвечающих требованиям по величине отрицательного отклонения массы нетто цемента в мешке, не должно превышать 2 % размера партии;

- в партии фасованного цемента не должно быть ни одной упаковочной единицы, у которой отрицательное отклонение массы нетто цемента от номинального количества превышает 3 %.

Партия фасованного цемента, упакованного в мешки с номинальным количеством 10 кг и более или в мягкие контейнеры, не должна содержать ни одной бракованной упаковочной единицы.

Отрицательные отклонения массы нетто цемента от номинального количества цемента, упакованного в мешки с номинальной массой более 10 кг или в мягкие контейнеры, не должны носить систематический характер (число отрицательных отклонений массы нетто от номинального количества не должно превышать числа положительных отклонений).

5.3.9 Контроль средней массы нетто цемента в упаковочной единице проводят не реже 1 раза в 6 мес. По результатам контроля составляют акт.

Результаты контроля средней массы нетто цемента в упаковочной единице используют для регулирования оборудования для упаковки цемента».

Пункт 5.4.1 изложить в новой редакции:

«5.4.1 Маркировка должна быть отчетливой и содержать:

- наименование изготовителя и его товарный знак;
 - адрес изготовителя;
 - условное обозначение цемента в соответствии с нормативным документом и обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливают и поставляют цемент, например: «Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108—2020»;
 - знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, предусмотренный системой сертификации ¹⁾;
 - номинальное количество цемента в упаковке без указания допусков, например, «50 кг» или «Масса 25 кг», или «Масса нетто 50 кг», или «Нетто 25 кг»;
- дополнить сноской ¹⁾:

«_____»

¹⁾ В Российской Федерации нанесение знака соответствия осуществляется по ГОСТ Р 50460—92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Пункт 5.4.7 — исключить.

Пункт 7.4.2 дополнить абзацем:

«Отбор проб из цементного силоса осуществляют только при его наполнении из потока цемента, подаваемого в силос, периодически, через равные промежутки времени, но не менее пяти раз за время его наполнения».

Пункт 8.2.4 изложить в новой редакции:

«8.2.4 Если при приемке цемента обнаружен критический дефект, то цемент приемке и переидентификации не подлежит и должен быть признан как бракованный.

Критическим дефектом считается дефект, не позволяющий использовать цемент по прямому назначению. Для цемента критическим дефектом является разрушение или растрескивание образцов при воздушно-влажном или водном хранении до начала проведения испытаний на прочность.

Цемент с критическим дефектом должен храниться в отдельном силосе, а тарированный — на отдельном и специально обозначенном участке склада готовой продукции.

Утилизация цемента с критическим дефектом осуществляется в порядке, установленном руководством по качеству предприятия-изготовителя».

Пункт 8.2.6 Первый абзац изложить в новой редакции:

«8.2.6 Каждая партия цемента или ее часть, поставляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- условное обозначение цемента в соответствии с требованиями стандарта на конкретный вид цемента;
- обозначение стандарта на конкретный вид цемента, если оно не входит в условное обозначение цемента;
- знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, номер сертификата соответствия и срок его действия;
- номер партии и дату отгрузки партии цемента или ее части;
- класс прочности цемента;
- группу эффективности цемента при пропаривании (если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента и/или контрактом на поставку цемента);

- активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут) как среднее значение за предшествующие 3 мес;
- коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес;
- вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе;
- наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе;
- содержание хлорид-иона Cl^- для цемента типа ЦЕМ III в том случае, если оно превышает 0,10 %;
- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе $A_{эфф}$ по результатам периодических испытаний;
- наличие признаков ложного схватывания цемента (если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента);
- гарантийный срок соответствия цемента требованиям настоящего стандарта, сут;
- номера транспортных средств или наименование судна, предназначенных для транспортирования партии цемента или ее части».

Пункт 8.3.11 дополнить абзацем:

«Для цементов, впервые поставленных на производство, или цементов, производство которых возобновлено после длительного перерыва, сертификацию проводят по результатам испытаний двух проб, отобранных от различных партий цемента, без оценки уровня качества выпускаемого цемента».

Пункт 8.5.3 — исключить.

Пункт 9.1 изложить в новой редакции:

«9.1 Физико-механические характеристики цементов определяют по ГОСТ 30744 и другим стандартам, а также по аттестованным методикам, предусмотренным в нормативных документах на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции ¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«¹⁾ В Российской Федерации испытания цемента на наличие признаков ложного схватывания выполняют, если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента, в соответствии с ГОСТ Р 56588—2015 «Цементы. Метод определения ложного схватывания».

Пункт 10.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 9078» на «ГОСТ 33757».

Раздел 12 дополнить абзацем:

«Изготовитель имеет право дополнительно устанавливать гарантийные сроки соответствия конкретного вида цемента требованиям стандарта, но не короче сроков, указанных выше».

Приложение А. Таблица А.1. Раздел 1 «Общие понятия» дополнить строкой (перед пятой):

«Масса нетто цемента в упаковке | Количество цемента в упаковке (ГОСТ 8.579)».

Приложение Ж изложить в новой редакции:

**«Приложение Ж
(рекомендуемое)»**

Форма документа о качестве

_____	_____
<i>(товарный знак изготовителя)</i>	<i>(наименование и адрес изготовителя)</i>

<i>(знак сертификации, сведения о сертификате соответствия)</i>	

<i>(условное обозначение цемента в соответствии с НД, обозначение НД)</i>	
Партия № _____	
Отгружена _____	
<i>(дата отгрузки, номера транспортных средств или наименование судна)</i>	
Добавки (основные компоненты) _____	
<i>(наименование, содержание)</i>	
Специальные и технологические добавки _____	
<i>(наименование, содержание)</i>	
Класс прочности цемента _____	
Активность цемента за предшествующие 3 месяца, МПа _____	
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % _____	
Удельная эффективность естественных радионуклидов в цементе $A_{эфф}$, Бк/кг _____	
Наличие признаков ложного схватывания цемента (есть/нет)* _____	
Содержание иона Cl^- для цемента типа ЦЕМ III (в случае, если оно более 0,10 %), % ** _____	
Группа эффективности цемента при пропаривании *** _____	
Гарантийный срок соответствия цемента требованиям стандарта, сут _____	
Другие показатели качества цемента *** _____	
Начальник ОТК _____	
<i>(подпись, расшифровка подписи)</i>	

* Если предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента.

** Только для цемента типа ЦЕМ III.

*** Если предусмотрено контрактом на поставку цемента».

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 4 2022 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 137-П от 26.02.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15482

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ ISO 9001, ГОСТ 9078¹⁾, ГОСТ ISO/IEC 17025; сноску ¹⁾ исключить.

ГОСТ 8.579. Наименование изложить в новой редакции: «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте»;

ГОСТ 15895. Сноска ²⁾. Для ГОСТ Р ИСО 3534-1—2019 заменить слова: «Вероятность и основы статистики» на «Словарь и условные обозначения. Часть 1»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«4.4 По вещественному составу цементы на основе портландцементного клинкера подразделяют на типы, характеризующиеся различным видом и содержанием минеральных добавок:

- тип 0 — портландцемент, не содержащий в своем вещественном составе минеральной добавки ни в качестве основного, ни в качестве вспомогательного компонента;

- тип I — портландцемент, содержащий в качестве основного компонента вещественного состава только портландцементный клинкер;

- тип II/A — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и минеральную добавку или смесь минеральных добавок в количестве от 6 % до 20 %;

- тип II/B — портландцемент с минеральными добавками, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и минеральную добавку или смесь минеральных добавок в количестве от 21 % до 35 %;

- тип III/A — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 36 % до 65 %;

- тип III/B — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 66 % до 80 %;

- тип III/C — шлакопортландцемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и доменный гранулированный, электротермофосфорный или топливный шлак в количестве от 81 % до 95 %;

- тип IV/A — пуццолановый цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и микрокремнезем или пуццолану, или глиеж, или золу-уноса в количестве от 11 % до 35 %;

- тип IV/B — пуццолановый цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и микрокремнезем или пуццолану, или глиеж, или золу-уноса в количестве от 36 % до 55 %;

- тип V/A — композиционный цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и смесь шлака и пуццоланы или шлака и глиежа, или шлака и золы-уноса в количестве от 36 % до 60 %;

- тип V/B — композиционный цемент, содержащий в качестве основных компонентов портландцементный клинкер и смесь шлака и пуццоланы или шлака и глиежа, или шлака и золы-уноса в количестве от 61 % до 80 %.

Значения допустимого содержания минеральных добавок в цементе относят к сумме основных и вспомогательных компонентов цемента (кроме гипсового камня или других материалов, содержащих

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01 с правом досрочного применения.

главным образом сульфат кальция), принятой за 100 %. Фактическое значение содержания минеральных добавок округляется и указывается с точностью до 1 %.

Пр и м е ч а н и е — Максимальное содержание микрокремнезема в цементах не должно превышать 10 %.

Наименование и содержание минеральных добавок в цементе, а также типы цементов могут быть дополнительно уточнены в нормативных документах на цементы конкретных видов или группу конкретной продукции»;

сноску ¹⁾ исключить.

Пункт 5.1.2. Таблица 1. Исключить строку: «Содержание оксида магния MgO в клинкере, % | Все цементы на основе портландцементного клинкера».

Пункты 5.3.2—5.3.6 изложить в новой редакции:

«5.3.2 Для упаковки цемента применяют:

- бумажные пяти- или шестислойные мешки по ГОСТ 2226 или бумажные, или полимерные мешки любой слойности по соответствующим нормативным документам, показатели качества которых не ниже установленных ГОСТ 2226;

- мягкие контейнеры с воздухонепроницаемым вкладышем или другую упаковку, надежно защищающую цемент от увлажнения и загрязнения, а также от воздействия CO₂ и влаги воздуха, по соответствующим нормативным документам.

Для мелкой фасовки применяют полиэтиленовые или металлические банки, пакеты, а также другую упаковку, обеспечивающую сохранность цемента, по соответствующим нормативным документам.

5.3.3 Номинальное количество цемента при упаковке в мешки не должно быть более 50 кг, при упаковке в мягкие контейнеры — не более 2 т.

Номинальное количество цемента в упаковке должно быть указано на упаковке (мешке, мягком контейнере) или на этикетке, вкладываемой в специальный карман контейнера.

5.3.4 Среднюю массу мешка с цементом определяют взвешиванием 20 мешков, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу мешка определяют взвешиванием 20 пустых мешков, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу нетто цемента в мешке определяют, вычитая из средней массы мешка с цементом среднюю массу пустого мешка.

Отрицательное отклонение массы нетто цемента в мешке от номинальной массы нетто цемента не должно превышать, %:

- при номинальном количестве цемента в мешке от 1 до 10 кг — 1,5;

- при номинальном количестве цемента в мешке от 15 до 50 кг — 1,0.

5.3.5 Среднюю массу мягкого контейнера с цементом определяют взвешиванием 20 мягких контейнеров, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу пустого мягкого контейнера определяют взвешиванием 20 пустых мягких контейнеров, выбранных методом случайного отбора из партии, и делением результата на 20.

Среднюю массу нетто цемента в мягком контейнере определяют, вычитая из средней массы мягкого контейнера с цементом среднюю массу пустого мягкого контейнера.

Отрицательное отклонение массы нетто цемента в мягком контейнере не должно превышать 0,5 % от номинальной массы нетто цемента при номинальном количестве цемента в мягком контейнере более 100 кг.

5.3.6 Положительное отклонение массы нетто цемента в упаковках от номинального количества цемента не должно превышать 1,0 % при упаковке цемента в мешки и 2,0 % при упаковке цемента в мягкие контейнеры. Данные требования не подлежат государственному метрологическому надзору».

Подраздел 5.3 дополнить пунктами 5.3.7—5.3.9:

«5.3.7 Упаковочные единицы, не отвечающие требованиям 5.3.4—5.3.6, считаются бракованными.

5.3.8 Партия фасованного цемента, упакованного в мешки с номинальным количеством до 10 кг включительно, должна соответствовать следующим требованиям:

- средняя масса нетто цемента в мешках партии должна быть не менее номинального количества цемента, указанного на упаковке;

- количество бракованных упаковочных единиц в партии, не отвечающих требованиям по величине отрицательного отклонения массы нетто цемента в мешке, не должно превышать 2 % размера партии;

- в партии фасованного цемента не должно быть ни одной упаковочной единицы, у которой отрицательное отклонение массы нетто цемента от номинального количества превышает 3 %.

Партия фасованного цемента, упакованного в мешки с номинальным количеством 10 кг и более или в мягкие контейнеры, не должна содержать ни одной бракованной упаковочной единицы.

Отрицательные отклонения массы нетто цемента от номинального количества цемента, упакованного в мешки с номинальной массой более 10 кг или в мягкие контейнеры, не должны носить систематический характер (число отрицательных отклонений массы нетто от номинального количества не должно превышать числа положительных отклонений).

5.3.9 Контроль средней массы нетто цемента в упаковочной единице проводят не реже 1 раза в 6 мес. По результатам контроля составляют акт.

Результаты контроля средней массы нетто цемента в упаковочной единице используют для регулирования оборудования для упаковки цемента».

Пункт 5.4.1 изложить в новой редакции:

«5.4.1 Маркировка должна быть отчетливой и содержать:

- наименование изготовителя и его товарный знак;
 - адрес изготовителя;
 - условное обозначение цемента в соответствии с нормативным документом и обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливают и поставляют цемент, например: «Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108—2020»;
 - знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, предусмотренный системой сертификации ¹⁾;
 - номинальное количество цемента в упаковке без указания допусков, например, «50 кг» или «Масса 25 кг», или «Масса нетто 50 кг», или «Нетто 25 кг»;
- дополнить сноской ¹⁾:

«_____»

¹⁾ В Российской Федерации нанесение знака соответствия осуществляется по ГОСТ Р 50460—92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Пункт 5.4.7 — исключить.

Пункт 7.4.2 дополнить абзацем:

«Отбор проб из цементного силоса осуществляют только при его наполнении из потока цемента, подаваемого в силос, периодически, через равные промежутки времени, но не менее пяти раз за время его наполнения».

Пункт 8.2.4 изложить в новой редакции:

«8.2.4 Если при приемке цемента обнаружен критический дефект, то цемент приемке и переидентификации не подлежит и должен быть признан как бракованный.

Критическим дефектом считается дефект, не позволяющий использовать цемент по прямому назначению. Для цемента критическим дефектом является разрушение или растрескивание образцов при воздушно-влажном или водном хранении до начала проведения испытаний на прочность.

Цемент с критическим дефектом должен храниться в отдельном силосе, а тарированный — на отдельном и специально обозначенном участке склада готовой продукции.

Утилизация цемента с критическим дефектом осуществляется в порядке, установленном руководством по качеству предприятия-изготовителя».

Пункт 8.2.6 Первый абзац изложить в новой редакции:

«8.2.6 Каждая партия цемента или ее часть, поставляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- условное обозначение цемента в соответствии с требованиями стандарта на конкретный вид цемента;
- обозначение стандарта на конкретный вид цемента, если оно не входит в условное обозначение цемента;
- знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, номер сертификата соответствия и срок его действия;
- номер партии и дату отгрузки партии цемента или ее части;
- класс прочности цемента;
- группу эффективности цемента при пропаривании (если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента и/или контрактом на поставку цемента);

- активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут) как среднее значение за предшествующие 3 мес;
- коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес;
- вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе;
- наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе;
- содержание хлорид-иона Cl^- для цемента типа ЦЕМ III в том случае, если оно превышает 0,10 %;
- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе $A_{эфф}$ по результатам периодических испытаний;
- наличие признаков ложного схватывания цемента (если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента);
- гарантийный срок соответствия цемента требованиям настоящего стандарта, сут;
- номера транспортных средств или наименование судна, предназначенных для транспортирования партии цемента или ее части».

Пункт 8.3.11 дополнить абзацем:

«Для цементов, впервые поставленных на производство, или цементов, производство которых возобновлено после длительного перерыва, сертификацию проводят по результатам испытаний двух проб, отобранных от различных партий цемента, без оценки уровня качества выпускаемого цемента».

Пункт 8.5.3 — исключить.

Пункт 9.1 изложить в новой редакции:

«9.1 Физико-механические характеристики цементов определяют по ГОСТ 30744 и другим стандартам, а также по аттестованным методикам, предусмотренным в нормативных документах на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции ¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«¹⁾ В Российской Федерации испытания цемента на наличие признаков ложного схватывания выполняют, если это предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента, в соответствии с ГОСТ Р 56588—2015 «Цементы. Метод определения ложного схватывания».

Пункт 10.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 9078» на «ГОСТ 33757».

Раздел 12 дополнить абзацем:

«Изготовитель имеет право дополнительно устанавливать гарантийные сроки соответствия конкретного вида цемента требованиям стандарта, но не короче сроков, указанных выше».

Приложение А. Таблица А.1. Раздел 1 «Общие понятия» дополнить строкой (перед пятой):

«Масса нетто цемента в упаковке | Количество цемента в упаковке (ГОСТ 8.579)».

Приложение Ж изложить в новой редакции:

**«Приложение Ж
(рекомендуемое)»**

Форма документа о качестве

(товарный знак изготовителя)	(наименование и адрес изготовителя)
(знак сертификации, сведения о сертификате соответствия)	
(условное обозначение цемента в соответствии с НД, обозначение НД)	
Партия № _____	
Отгружена _____ (дата отгрузки, номера транспортных средств или наименование судна)	
Добавки (основные компоненты) _____ (наименование, содержание)	
Специальные и технологические добавки _____ (наименование, содержание)	
Класс прочности цемента _____	
Активность цемента за предшествующие 3 месяца, МПа _____	
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % _____	
Удельная эффективность естественных радионуклидов в цементе $A_{эфф}$, Бк/кг _____	
Наличие признаков ложного схватывания цемента (есть/нет)* _____	
Содержание иона Cl^- для цемента типа ЦЕМ III (в случае, если оно более 0,10 %), % ** _____	
Группа эффективности цемента при пропаривании *** _____	
Гарантийный срок соответствия цемента требованиям стандарта, сут _____	
Другие показатели качества цемента *** _____	
Начальник ОТК _____ (подпись, расшифровка подписи)	

* Если предусмотрено стандартом на конкретный вид цемента.

** Только для цемента типа ЦЕМ III.

*** Если предусмотрено контрактом на поставку цемента».

Поправка к ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Азербайджан AZ Азстандарт

(ИУС № 10 2015 г.)

Поправка к ГОСТ 30515—2013 Цементы. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.4.1, четвертое перечисление	- знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, предусмотренный системой сертификации ¹⁾ ;	- знак обращения при выпуске в обращение сертифицированного цемента ¹⁾ ;
сноска — 1)	¹⁾ В Российской Федерации нанесение знака соответствия осуществляется по ГОСТ Р 50460—92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».	¹⁾ В Российской Федерации маркирование продукции знаком обращения на рынке осуществляет заявитель по ГОСТ Р 56836—2023 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента».
Пункт 8.2.6, четвертое перечисление	- знак соответствия с обозначением (кодом) органа по сертификации, номер сертификата соответствия и срок его действия;	- знак обращения, номер сертификата соответствия и срок его действия;

(ИУС № 4 2026 г.)